Permafix 156

Montagekleber

Dispersionsbasis

MINERGIE® MEMBER

Produktbeschreibung

Einkomponentiger, Montagekleber, der durch physikalische Trocknung (Abgabe von Wasser) zu einem festen und alterungsbeständigen Endprodukt aushärtet.

Anwendungsbereich

Kraftvolle Befestigung von Holzwerkstoffen wie Paneelen, Vertäfelungen, Leisten, Dekorbalken, Zierprofile sowie Dämmplatten, Styroporschäume, keramische Fliesen usw., untereinander, jedoch vorzugsweise auf saugende Untergründe wie Holz, Mauerwerk, Putz u.dgl.

Nicht geeignet für schwer verklebbare Kunststoffe wie Polyethylen PE, PP, Teflon, Silikon u.dgl.

Eigenschaften

- umweltfreundlich – lösemittelfrei
- einfach und gut verarbeitbar
- gleicht Unebenheiten aus
- nicht im Nassbereich verwenden

Technische Daten

Basis	Polyacryl-Dispersion
Vernetzungssystem	physikalische Trocknung
Viskosität	stabile Paste
Dichte	ca. 1.30 g/ml
Baustoffklasse	B2
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
UV-Beständigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
Lösemittel	lösemittelfrei
Verarbeitungstemperatur	ca. +5°C bis +30°C
Hautbildungszeit	ca. 15 min.
Vulkanisation	ca. 1-2 Tage (je nach Dimension)
Lagerfähigkeit	12 Monate (kühl und trocken)

Lieferform

310 ml Kartuschen
Kartons zu 15 Kartuschen

Farbe weiss

Verarbeitung

Die Klebeflächen müssen tragfähig, sauber und trennmittelfrei sein. Eine der beiden Klebeflächen sollte saugfähig sein, damit die notwendige Trocknung (Abgabe von Wasser) erfolgen kann.

Permafix 156 kann aus der Kartusche mit Hand- oder Druckluftpistole, punkt- oder strangförmig auf eine der zu verklebenden Flächen aufgetragen werden. Immer einen Punkt auf die Latten-Enden und entlang den Rändern und Ecken von Plattenmaterialien anbringen. Danach sind die zu montierenden Teile zügig anzusetzen und in der richtigen Lage anzudrücken. Eine Nachjustierung ist möglich, solange der Klebestoff noch feucht ist (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, Luftfeuchtigkeit und Temperatur). Schwere Werkstücke gegen Abrutschen fixieren oder abstützen.

Zur Unterstützung der Haftung und Untergrundverfestigung auf labileren Putzuntergründen u.dgl. kann ein Voranstrich, bestehend aus ca. 1 Teil Permafix 156 und 4 Teile Wasser als Haftvermittler eingesetzt werden. Frische Klebstoffreste lassen sich mit Wasser (feuchtes Tuch oder Schwamm) entfernen.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.