permafix
Une marque de Permapack.

COLLER

La bonne colle pour chaque application



Matrice des applications des colles thermofusibles

Caractéristiques	**Colle**			
				
	Permafix 1500/1501	**Permafix 1510/1511**	**Permafix 1514/1515**	**Permafix 1520/1521**
	EVA	PUR	PUR	EVA HOLZ-HER
Température de traitement °C	190	145	145	190
Viscosité, mPas	100'000	65'000	55'000	100'000
Densité	1.04	1.15	1.15	1.04
Apparence du joint	Optique à joint nul	Optique à joint nul	Optique à joint nul	Très bien
Contenu de sachet	–	0.15 kg / 0.3 kg	0.15 kg / 0.3 kg	–
Contenu de cierges / cartouches	–	2 kg / 20 kg	2 kg / 20 kg	0.26 kg
Contenu de seau	3.8 kg	–	–	–
Contenu du sac	25 kg	–	–	–
Durée de conservation au moins	24 mois	12 mois	12 mois	24 mois
Certificat	eco 1	–	eco Base	eco 1
Application				
Aluminium	0	***	***	0
Chants de PVC	***	***	***	***
Chants de bois massif	***	***	***	***
Chants de HPL (un apprêt est recommandé)	**	***	***	**
Encollage de bords sur des pan-neaux en matériau minéral (un apprêt est recommandé)	**	***	***	**
Encollage de bords avec une machine d'encollage de bords	***	***	***	***
Machine de traitement (avec moteur)	***	***	***	***
Résistance à l'eau et à la chaleur	**	***	***	**

Légende

* Utilisation possible
** Bien adapté
*** Très bien adapté
0 Non approprié

Produit supplémentaire

PUR Nettoyant:	Permafix 1483, Permafix 1485
Nettoyant et diluant:	Permafix 1484
Nettoyant pour bassins de fusion:	Permafix 1486
Liquide de rinçage et de remise en état:	Permafix 1487
Nettoyants:	Lc 2/20, Lc 2/10, Lc 2/40, Lc 2/30, Lc 1/18

Caractéristiques	Colle
	
	Permafix 1523 / 1524
	PUR HOLZ-HER
Température de traitement °C	140
Viscosité, mPas	80’000
Densité	1.3
Apparence du joint	Très bien
Contenu de cierges / cartouches	0.26 kg
Durée de conservation au moins	12 mois
Certificat	–

Application	
Aluminium	**
Chants de PVC	***
Chants de bois massif	***
Chants de HPL (un apprêt est recommandé)	***
Encollage de bords sur des panneaux en matériau minéral (un apprêt est recommandé)	***
Encollage de bords avec une machine d’encollage de bords	***
Machine de traitement (avec moteur)	***
Résistance à l’eau et à la chaleur	***

Caractéristiques	Nettoyant		
			
	Permafix 1517	**Permafix 1518**	**Permafix 1519**
	Cartouche	Granulé	HOLZ-HER
Température de traitement °C	140	140	120–140
Viscosité, mPas à +140 °C	75’000	8’500	6’000
Contenu de cierges / cartouches	1.5 kg / 15 kg	–	0.2 kg
Contenu de seau	–	3 kg	–
Contenu du sac	–	25 kg	–
Durée de conservation au moins	24 mois	24 mois	24 mois

CONSTRUCTION

Produits facilement utilisables pour la protection, le collage, et l'étanchéité.

Quelles solutions pouvons-nous vous proposer?

permapack

Permapack AG
Construction
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach
Tél. +41 71 844 12 12
permapack.ch

04/2026