

KLEBEN

Für jede Anwendung der richtige Klebstoff





Furnierpresse
zum Holzwerkstoffe
mit Furnier oder
Kunststoffplatten
beschichten

Mein Schreiner
Stadler

Stadler
Furnierpresse
1500 x 1000
1500 x 1000
1500 x 1000

Kraftvoll und effizient verbinden.

Auf dem Bau wird Ästhetik ein immer wichtigerer Faktor – nicht nur aus architektonischer Sicht, sondern auch im Hinblick auf Repräsentanz und Raumklima. So werden beispielsweise durch das Kleben Nägel, Nieten, Schrauben, aber auch Schweissnähte, weitestgehend überflüssig. Kleben ist sicher, einfach und zeitsparend. Mit unseren modernen Produkten können sowohl elastische als auch starre Verbindungen der verschiedensten Materialien sichergestellt werden – je nach Aufgabe die einfach bessere Lösung.



Wichtiger Hinweis

Die technischen Angaben sind nicht vollständig. Weitere Information erhalten Sie im Datenblatt. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen

werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Mögliche Qualitätsschwankungen in den zu verklebenden Materialien sind zu berücksichtigen. Vorversuche werden empfohlen. Bei Fragen nehmen Sie Kontakt mit Permapack auf.

Anwendungsmatrix Dispersionsklebstoffe

Eigenschaften	Klebstoff	
		
	Permafix 1403	Permafix 1406
	D3	D3
Offene Zeit (bei 20 °C)	5–8 Minuten	8–12 Minuten
Mindestpresszeit (bei 20 °C)	8–12 Minuten	10–15 Minuten
Viskosität, mPas	15'000	12'000
pH-Wert	3	3
Flaschen-Inhalt	0.75 kg	0.75 kg
Eimer-Inhalt	12 kg	12 kg
Eimer-Inhalt	25 kg	25 kg
IBC-Inhalt	1'100 kg	1'000 kg
Mindesthaltbarkeit	12 Monate	12 Monate
Zertifikate	D3, eco 1	D3, Watt'91

Anwendung

Härter	Permafix 1426	–
Aluminium auf saugende Werkstoffe	**(*)	*(*)
Bankleim	***	***
Blockverfahren im Stapelverfahren	*	**
Dübelautomaten	0	0
Fensterverleimung und Keilzinken	**(*)	***
Folienleim, hart und weich	0	0
Furnieren	***	**
Furnieren auf zementgebunden Platten	**	**
Hart- und Tropenholz	***	**
HF-Verleimung	***	**
HPL-Kunstharzplatten	***	***
Kantenverleimung mit Heizschiene	**	**
Kantenverleimung mit Kantenleimmaschine	0	0
Korpusverleimung	**	**
Lackierte/beschichtete Flächen	0	0
Modellbau	**	**
Montageverleimungen	***	***
Parkett und Laminat	**	***
PVC-Folien und PVC-Kanten	0	0
Tisch- und Stuhlverleimung	***	***
Weichholz	***	***

Legende

- * Verwendung möglich
- ** gut geeignet
- *** sehr gut geeignet
- 0 nicht geeignet

Zubehör

Trennmittel Permafix 1488

Eigenschaften	Klebstoff			
				
	Permafix 1407	Permafix 1408	Permafix 1410	Permafix 1412
	Folienleim	Lackleim	D4	1K PUR Dispersion
Offene Zeit (bei 20 °C)	5–7 Minuten	6–8 Minuten	8–12 Minuten	30–60 Minuten Trockenzeit
Mindestpresszeit (bei 20 °C)	15–18 Minuten	15 Minuten	8–15 Minuten	30–90 Sekunden°
Viskosität, mPas	11'000	13'000	ca. 6'000	ca. 2'500 (Brookfield)
pH-Wert	7	8	3	ca. 7
Flaschen-/Kanister-Inhalt	0.75 kg	0.75 kg	0.75 kg	10 kg
Eimer-Inhalt	5 kg	–	12 kg	–
Eimer-Inhalt	–	–	25 kg	–
Mindesthaltbarkeit	6 Monate	9 Monate	ca. 9 Monate	6 Monate
Zertifikate	–	–	D4, Watt'91	–
Anwendung				
Härter	Permafix 1428	–	–	–
Aluminium auf saugende Werkstoffe	0	0	**	***
Bankleim	0	0	***	0
Blockverfahren im Stapelverfahren	0	0	***	0
Dübelleimautomaten	0	0	0	0
Fensterverleimung und Keilzinken	0	0	***	0
Folienleim, hart und weich	***	0	0	0
Furnieren	0	0	**	***
Furnieren auf zementgebunden Platten	0	0	*	**
Hart- und Tropenholz	0	0	***	*
HF-Verleimung	0	0	**	0
HPL-Kunstharzplatten	0	0	**	***
Kantenverleimung mit Heizschiene	***	0	0	0
Kantenverleimung mit Kantenleimmaschine	0	0	0	0
Korpusverleimung	0	***	0	0
Lackierte/beschichtete Flächen	0	0	0	***
Modellbau	0	0	*	0
Montageverleimungen	0	0	**	0
Parkett und Laminat	0	0	*	*
PVC-Folien und PVC-Kanten	***	0	0	0
Tisch- und Stuhlverleimung	0	0	**	0
Weichholz	0	0	***	*

° 50–70 °C Reaktivierungswärme

Anwendungsmatrix Dispersionsklebstoffe

Eigenschaften	Klebstoff	
		
	Permafix 1416	Permafix 1429
	Dübelkleim	Furnierleimpulver
Offene Zeit (bei 20 °C)	–	8 Stunden Topfzeit
Mindestpresszeit (bei 20 °C)	–	3–8 Minuten (Temperaturabhängig)
Viskosität, mPas	ca. 800	Je nach Mischverhältnis
pH-Wert	ca. 4.5	–
Kanister-Inhalt	5 kg	–
Sack-Inhalt	–	25 kg
Mindesthaltbarkeit	12 Monate	9 Monate
Zertifikate	–	–
Anwendung		
Härter	–	–
Aluminium auf saugende Werkstoffe	0	0
Bankleim	0	0
Blockverfahren im Stapelverfahren	0	0
Dübelkleimautomaten	***	0
Fensterverleimung und Keilzinken	0	0
Folienleim, hart und weich	0	0
Furnieren	0	***
Furnieren auf zementgebunden Platten	0	***
Hart- und Tropenholz	0	**
HF-Verleimung	0	0
HPL-Kunstharzplatten	0	*
Kantenverleimung mit Heizschiene	0	0
Kantenverleimung mit Kantenleimmaschine	0	0
Korpusverleimung	0	0
Lackierte/ beschichtete Flächen	0	0
Modellbau	0	0
Montageverleimungen	0	0
Parkett und Laminat	0	*
PVC-Folien und PVC-Kanten	0	0
Tisch- und Stuhlverleimung	0	0
Weichholz	0	**
Legende	Zubehör	
* Verwendung möglich	Trennmittel Permafix 1488	
** gut geeignet		
*** sehr gut geeignet		
0 nicht geeignet		

Anwendungsmatrix PUR-Klebstoffe

Eigenschaften	Klebstoff			
				
	Permafix 1450	Permafix 1451	Permafix 1454	Türmer PUR-T 10/40/65
	schnell	mittel	transparent	«slow» bis «fast»
Offene Zeit (bei 20 °C)	4–6 Minuten	8–10 Minuten	15 Minuten	10–65 Minuten
Mindestpresszeit (bei 20 °C)	15 Minuten	30 Minuten	45–60 Minuten	20–130 Minuten
Viskosität, mPas	6'000	8'000	7'000	ca. 18'000
Schäumungsverhalten	stark	mässig	gering	mässig
Flaschen-Inhalt	0.5kg	0.5kg	0.5kg	–
Beutel-Inhalt	–	–	–	600ml
Mindesthaltbarkeit	12 Monate	12 Monate	12 Monate	ca. 6 Monate
Zertifikate	D4, eco Basis	D4, eco Basis	D4, eco Basis	D4, Tragender Holzbau, EN 15425-I-90-GP-0.3-w

Anwendung

Aluminium auf saugende Werkstoffe	**	**	***	0
Bankleim	**	**	***	0
Fensterverleimung	***	***	***	(*)
Folienleim, hart und weich	0	0	*	0
Furnieren	0	0	0	0
Furnieren auf zementgebunden Platten	0	0	0	0
Hart- und Tropenholz	*	*	***	**
HF-Verleimung	0	0	0	0
HPL-Kunstharzplatten	**	**	**	(*)
Kantenverleimung mit Heizschiene	*	*	*	0
Korpusverleimung	*	**	**	0
Lackierte/beschichtete Flächen	*	*	**	0
Metalle auf saugende Werkstoffe	*	*	***	0
Modellbau	*	**	***	0
Montageverleimungen	***	***	**	*
OSB-Platten	**	**	**	***
Parkett und Laminat	*	*	*	0
PVC-Folien und PVC-Kanten	0	0	*	0
Schaumstoff	**	**	**	*
Schichtholz- und Formverleimung	*	*	***	***
Stein/Ziegel/Beton	*	*	*	*
Tisch- und Stuhlverleimung	***	***	***	(*)
Weichholz	***	*	*	***

Legende

- * Verwendung möglich
- ** gut geeignet
- *** sehr gut geeignet
- 0 nicht geeignet

Weitere Gebinde auf Anfrage

Anwendungsmatrix Schmelzklebstoffe

Eigenschaften	Klebstoff				
					
	Permafix 1500/1501	Permafix 1510	Permafix 1511	Permafix 1514/1515	Permafix 1520
	EVA	PUR	PUR	PUR	EVA HOLZ-HER
Verarbeitungstemperatur °C	190	145	145	140–160	190
Viskosität, mPas	100'000	65'000	65'000	55'000	100'000
Dichte	1.04	1.1	1.1	1.15	1.04
Fugenbild	Nullfugenoptik	Nullfugenoptik	Nullfugenoptik	Nullfugenoptik	sehr gut
Beutel-Inhalt	–	0.15kg/0.3kg	0.15kg/0.3kg	0.15kg/0.3kg	–
Kerzen- / Patronen-Inhalt	–	2kg	2kg	2kg	0.26kg
Eimer-Inhalt	3.8kg	–	–	–	–
Sack-Inhalt	25kg	–	–	–	–
Mindesthaltbarkeit	24 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	24 Monate
Zertifikate	eco 1	–	–	eco 1	eco 1
Anwendung					
Aluminium	0	***	***	***	0
Bearbeitungsmaschinen (mit Aggregat)	***	***	***	***	***
HPL-Kanten (Primer zu empfehlen)	**	***	***	***	**
Kantenverleimung auf Mineralwerkstoffplatten (Primer zu empfehlen)	**	***	***	***	**
Kantenverleimung mit Kantenleimmaschine	***	***	***	***	***
Massivholzkanten	***	***	***	***	***
PVC-Kanten	***	***	***	***	***
Wasser- und Hitzebeständigkeit	**	***	***	***	**

Legende

- * Verwendung möglich
- ** gut geeignet
- *** sehr gut geeignet
- 0 nicht geeignet

Zubehör

- PUR-Reiniger: Permafix 1483, Permafix 1485
- Reiniger und Verdünner: Permafix 1484
- Reiniger für Schmelzbecken: Permafix 1486
- Spül- und Standflüssigkeit: Permafix 1487
- Reiniger: Lc 2/20, Lc 2/10, Lc 2/40, Lc 2/30, Lc 1/18

Eigenschaften
Klebstoff


	Permafix 1521	Permafix 1523	Permafix 1524
	EVA HOLZ-HER	PUR HOLZ-HER	PUR HOLZ-HER
Verarbeitungstemperatur °C	190	140	140
Viskosität, mPas	100'000	80'000	80'000
Dichte	1.38 farbig/1.04 Weiss	1.3	1.3
Fugenbild	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Kerzen- / Patronen-Inhalt	0.260kg (Weiss)	0.26kg	0.26kg
Kerzen- / Patronen-Inhalt	0.355kg (Braun)	–	–
Kerzen- / Patronen-Inhalt	0.355kg (Schwarz)	–	–
Mindesthaltbarkeit	24 Monate	12 Monate	12 Monate
Zertifikate	eco 1	–	–

Anwendung

Aluminium	0	**	**
Bearbeitungsmaschinen (mit Aggregat)	***	***	***
HPL-Kanten (Primer zu empfehlen)	**	***	***
Kantenverleimung auf Mineral- werkstoffplatten (Primer zu empfehlen)	**	***	***
Kantenverleimung mit Kantenleimmaschine	***	***	***
Massivholzkanten	**	***	***
PVC-Kanten	***	***	***
Wasser- und Hitzebeständigkeit	**	***	***

Eigenschaften
Reiniger


	Permafix 1517	Permafix 1518	Permafix 1519	Lc 1/18
	Patrone	Granulat	HOLZ-HER	Handreiniger
Verarbeitungstemperatur °C	140	140	120–140	–
Viskosität, mPas	75'000	75'000	6'000	flüssig
Kerzen- / Patronen-Inhalt	1.5 kg	–	0.2kg	–
Flaschen-Inhalt	–	–	–	1 l
Kanister-Inhalt	–	–	–	10 l
Kanister-Inhalt	–	–	–	30 l
Eimer-Inhalt	–	3 kg	–	–
Sack-Inhalt	–	25 kg	–	–
Mindesthaltbarkeit	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate

Anwendungsmatrix Kontaktklebstoffe

Eigenschaften	Klebstoff	
		
	Permafix 1444	Permafix 1445
	streichbar	spritzbar
Abluftzeit (bei 20 °C)	10–15 Minuten	3–5 Minuten
Viskosität, mPas	2'800	15'000
Kanister-Inhalt	4.5 kg	4.5 kg
Mindesthaltbarkeit	12 Monate	12 Monate
Anwendung		
Härter	Permafix 1446	Permafix 1446
Aluminium auf saugende Werkstoffe	**	**
Bankleim	**	**
Fensterverleimung	***	***
Folienleim, hart und weich	*	*
Hart- und Tropenholz	*	*
HF-Verleimung	0	0
HPL-Kunstharzplatten	**	**
Kantenverleimung mit Heizschiene	*	*
Korpusverleimung	*	**
Lackierte/beschichtete Flächen	*	*
Metalle auf saugende Werkstoffe	*	*
Modellbau	*	**
Montageverleimungen	***	***
OSB-Platten	**	**
Parkett und Laminat	*	*
PVC-Folien und PVC-Kanten	*	*
Schaumstoff	**	**
Schichtholz- und Formverleimung	*	*
Stein/Ziegel/Beton	*	*
Tisch- und Stuhlverleimung	***	***
Weichholz	***	**
Legende * Verwendung möglich ** gut geeignet *** sehr gut geeignet 0 nicht geeignet Zubehör - Reiniger und Verdünner Permafix 1484		

Anwendungsmatrix Schaumkleber

Eigenschaften	Klebstoff	
		
	Permafix 1166	Permafix 1165
Abluftzeit	bis 3 Minuten	bis 4 Minuten
Hautbildezeit*	ca. 6 Minuten	ca. 8 Minuten
Handfest	ca. 28 Minuten	ca. 80 Minuten
Belastbar*	ca. 2 h	ca. 9 h
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C	-40 °C bis +90 °C
Dichte	13–21 kg/m ³	10–18 kg/m ³
Dosen-Inhalt	750ml	750ml
Mindesthaltbarkeit	15 Monate	12 Monate
Anwendung		
Aluminium eloxiert	*	0
Aluminium pulverbeschichtet	*	0
Beton	***	***
Bitumendickbeschichtung	**	**
EPS	***	***
Faserzement	***	***
Gipsfaserplatte	**	**
Glas/Spiegel	0	0
Holzwerkstoffplatten	**	**
Kalk/Backstein	***	***
Kork	***	**
Kunststein	**	*
Massivholz (je nach Holzart)	* / **	0
PMMA	0	0
Polyester	0	0
Porenbeton	***	***
PTFE	0	0
PVC-hart	*	0
Schaumplatten (Polyurethan und Polystyrol)	***	***
Stahlbleche (korrosionsgeschützt)	*	0
Stein-/Glaswolle (Eigenfestigkeit)	**	**
XPS	***	***

Legende

- * Verwendung möglich
- ** gut geeignet
- *** sehr gut geeignet
- 0 nicht geeignet

(*) Gemessen nach Normklima bei +23 °C/50 % rel.L.

Eigenschaften SMP-Montageklebstoffe

Eigenschaften	Klebstoff				
					
	Permafix 1150	Permafix 1151	Permafix 1152	Permafix 1153	Permafix 1154
Hautbildezeit*	ca. 10 Minuten	ca. 30 Minuten	ca. 8 Minuten	ca. 10 Minuten	ca. 10 Minuten
Aushärtgeschwindigkeit/24 h*	ca. 2–3 mm	ca. 1–2 mm	ca. 2–3 mm	ca. 2–3 mm	ca. 2–3 mm
Anfangshaftung (First-Tack)	ca. 0.45 kg/dm ²	–	ca. 0.45 kg/dm ²	ca. 0.8 kg/dm ²	> 2.9 kg/dm ²
Zugfestigkeit (DIN 53504)	1.50 N/mm ²	–	2.0 N/mm ²	1.8 N/mm ²	2.0 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit	–40 °C bis +90 °C	–40 °C bis +90 °C	–40 °C bis +90 °C	–40 °C bis +90 °C**	–40 °C bis +90 °C
Shore A-Härte	40 ±5	45 ±5	38 ±5	40 ±5	56 ±5
Mindesthaltbarkeit	12 Monate	15 Monate	12 Monate	12 Monate	18 Monate
Zertifikate	eco 1	eco 1	–	eco 1/EC 1	EC 1
Kartusche	–	–	Glasklar	Weiss 9016 Kieselgrau Schwarz	Weiss 9010
Beutel	Schwarz Weiss 9016	Schwarz	–	Schwarz Weiss 9016 Kieselgrau	–

Bemerkungen

- * Gemessen nach Normklima bei +23 °C/50 % rel.L.
- ** 180 °C max. 15 Min.
- 200 °C max. 15 Min.

Primertabelle SMP-Montageklebstoffe

Anwendung	Klebstoff				
					
	Permafix 1150	Permafix 1151	Permafix 1152	Permafix 1153	Permafix 1154
ABS	0	✓	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Acrylglas	✓ 191	✓	✓	✓	✓
Aluminium blank	✓ 191	✓	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Aluminium eloxiert	✓ 191	✓	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Aluminium pulverbeschichtet	✓ 191	✓	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Beton**	✓ 190	✓	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Bitumen	0	✓	0	0	0
Chrom	✓	✓	✓	✓	✓
Edelstahl V2A V4A	✓	✓	✓	✓	✓
Email	✓	✓	✓	✓	✓
Faserzement	✓ 190	✓	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Fliesen glasiert	✓	✓	✓	✓	✓
Fliesen unglasiert	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsfaserplatte	✓ 190	✓	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Glas	✓	✓	✓	✓	✓
Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓	✓	✓
Kalk/Backstein**	✓ 190	✓	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Kork	✓	✓	✓	✓	✓
Kunststein	✓ 190	✓	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Kupfer	0	✓	0	0	0
Lacke (DD, Acryl, Dispersion Epoxy)	✓	✓	✓	✓	✓
Lasuranstriche	✓	✓	✓	✓	✓
Massivholz (Tanne, Fichte, Buche, Ahorn etc.)	✓	✓	✓	✓	✓
Massivholz (Sipo, Meranti etc.)	0	✓	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Melaminharz	✓	✓	✓	✓	✓
Messing	0	✓	0	0	0
Naturstein	✓ 190	✓	✓ 190	✓ 190	✓ 190
PMMA*	✓	✓	✓	✓	✓
Polycarbonat*	✓	✓	✓	✓	✓ 191
Polyester	✓	✓	✓	✓	✓
Porenbeton	✓ 190	✓	✓ 190	✓ 190	✓ 190
PTFE	0	✓	0	0	0
PVC-hart	✓	✓	✓	✓	✓ 191
Spiegel	0	0	0	✓	✓
Stahl blank	✓ 191	✓	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Stahl verzinkt	✓ 191	✓	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Styropor	✓	✓	✓	✓	✓
Zinkblech	0	✓	✓ 191	✓ 191	✓ 191

Bemerkungen: Innerhalb der Materialien kann es zu starken Schwankungen von Qualität und/oder Zusammensetzung kommen. Vorversuche sind deshalb zu empfehlen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem technischen Datenblatt.

* Darf nur spannungsfrei verklebt werden, da sonst mit Spannungsrisen zu rechnen ist.

** Grundsätzlich sind saugende und poröse Untergründe mit dem Primer Permafix 190 vorzubehandeln. Dies ist speziell wichtig bei erhöhter Wasserbelastung.

Legende

✓ = geeignet
 ✓ 191 = geeignet mit Primer Permafix 191
 ✓ 190 = geeignet mit Primer Permafix 190
 0 = nicht geeignet

Eigenschaften SMP-Montageklebstoffe

Eigenschaften	Klebstoff		
			
	Permafix 1156	Permafix 1159	Permafix 1189
Hautbildezeit*	ca. 5 Minuten	ca. 5 Minuten	ca. 45 Minuten
Topfzeit	–	5 Minuten	45 Minuten
Aushärtgeschwindigkeit*	ca. 3 mm/24 h	2K	2K
Anfangshaftung (First-Tack)	ca. 1.0 kg/dm ²	ca. 0.55 kg/dm ²	–
Zugfestigkeit (DIN 53504)	3.6 N/mm ²	2.2 N/mm ²	0.98 N/mm ²
Belastbarkeit	–	ca. 1 h	75 % nach 24 h
Temperaturbeständigkeit	–40 °C bis +90 °C"	–40 °C bis +90 °C"	–50 °C bis +150 °C
Shore A-Härte	65 ±5	40 ±5	35 ±5
Mindesthaltbarkeit	12 Monate	12 Monate	6 Monate
Kartusche	Weiss 9016	Grau	Kieselgrau

Bemerkungen

* Gemessen nach Normklima bei +23 °C/50 % rel.L.

Primertabelle SMP-Montageklebstoffe

Anwendung	Klebstoff		
			
	Permafix 1156	Permafix 1159	Permafix 1189
ABS	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Acrylglas	✓	✓	✓
Aluminium blank	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Aluminium eloxiert	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Aluminium pulverbeschichtet	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Beton**	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Chrom	✓	✓	✓
Edelstahl V2A V4A	✓	✓	✓
Email	✓	✓	✓
Faserzement	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Fliesen glasiert	✓	✓	✓
Fliesen unglasiert	✓	✓	✓
Glas	✓	✓	✓
Gipsfaserplatte	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓
Kalk/Backstein**	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Kork	✓	✓	✓
Kunststein	✓ 190	✓ 190	✓ 190
Kupfer	0	0	✓
Lacke (DD, Acryl, Dispersion Epoxy)	✓	✓	✓
Lasuranstriche	✓	✓	✓
Massivholz (Tanne, Fichte, Buche, Ahorn etc.)	✓	✓	✓ 191
Massivholz (Sipo, Meranti etc.)	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Melaminharz	✓	✓	✓
Messing	0	0	✓
Naturstein	✓ 190	✓ 190	✓ 190
PMMA*	✓	✓	✓
Polycarbonat*	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Polyester	✓	✓	✓
Porenbeton	✓ 190	✓ 190	✓ 190
PTFE	0	0	0
PVC-hart	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Spiegel	0	0	0
Stahl blank	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Stahl verzinkt	✓ 191	✓ 191	✓ 191
Styropor	✓	✓	✓
Zinkblech	✓ 191	✓ 191	✓ 191

Bemerkungen: Innerhalb der Materialien kann es zu starken Schwankungen von Qualität und/oder Zusammensetzung kommen. Vorversuche sind deshalb zu empfehlen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem technischen Datenblatt.

* Darf nur spannungsfrei verklebt werden, da sonst mit Spannungsrissen zu rechnen ist.

** Grundsätzlich sind saugende und poröse Untergründe mit dem Primer Permafix 190 vorzubehandeln. Dies ist speziell wichtig bei erhöhter Wasserbelastung.

Legende

✓ = geeignet
 ✓ 191 = geeignet mit Primer Permafix 191
 ✓ 190 = geeignet mit Primer Permafix 190
 0 = nicht geeignet

BAU

Einfach anwendbare
Produkte zum Schützen,
Kleben, Dichten & Dämmen.

**Welche Lösungen
dürfen wir Ihnen
vorschlagen?**



Permapack AG
Bau
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach
Tel. +41 71 844 12 12
permapack.ch

