permafix
Eine Marke von Permapack.

KLEBEN

Für jede Anwendung der richtige Klebstoff



Anwendungsmatrix Schmelzklebstoffe

Eigenschaften	**Klebstoff**			
				
	Permafix 1500/1501	**Permafix 1510/1511**	**Permafix 1514/1515**	**Permafix 1520/1521**
	EVA	PUR	PUR	EVA HOLZ-HER
Verarbeitungstemperatur °C	190	145	145	190
Viskosität, mPas	100'000	65'000	55'000	100'000
Dichte	1.04	1.15	1.15	1.04
Fugenbild	Nullfugenoptik	Nullfugenoptik	Nullfugenoptik	Sehr gut
Beutel-Inhalt	–	0.15 kg / 0.3 kg	0.15 kg / 0.3 kg	–
Kerzen-/Patronen-Inhalt	–	2 kg / 20 kg	2 kg / 20 kg	0.26 kg
Eimer-Inhalt	3.8 kg	–	–	–
Sack-Inhalt	25 kg	–	–	–
Mindesthaltbarkeit	24 Monate	12 Monate	12 Monate	24 Monate
Zertifikate	eco 1	–	eco Basis	eco 1
Anwendung				
Aluminium	0	***	***	0
Bearbeitungsmaschinen (mit Aggregat)	***	***	***	***
HPL-Kanten (Primer zu empfehlen)	**	***	***	**
Kantenverleimung auf Mineral-werkstoffplatten (Primer zu empfehlen)	**	***	***	**
Kantenverleimung mit Kantenleimmaschine	***	***	***	***
Massivholzkanten	***	***	***	***
PVC-Kanten	***	***	***	***
Wasser- und Hitzebeständigkeit	**	***	***	**

Legende

* Verwendung möglich
** Gut geeignet
*** Sehr gut geeignet
0 Nicht geeignet

Zubehör

PUR-Reiniger:	Permafix 1483, Permafix 1485
Reiniger und Verdünner:	Permafix 1484
Reiniger für Schmelzbecken:	Permafix 1486
Spül- und Standflüssigkeit:	Permafix 1487
Reiniger:	Lc 2/20, Lc 2/10, Lc 2/40, Lc 2/30, Lc 1/18

Eigenschaften	Klebstoff
	
	Permafix 1523 / 1524
	PUR HOLZ-HER
Verarbeitungstemperatur °C	140
Viskosität, mPas	80’000
Dichte	1.3
Fugenbild	Sehr gut
Kerzen- / Patronen-Inhalt	0.26 kg
Mindesthaltbarkeit	12 Monate
Zertifikate	–

Anwendung	
Aluminium	**
Bearbeitungsmaschinen (mit Aggregat)	***
HPL-Kanten (Primer zu empfehlen)	***
Kantenverleimung auf Mineralwerkstoffplatten (Primer zu empfehlen)	***
Kantenverleimung mit Kantenleimmaschine	***
Massivholzkanten	***
PVC-Kanten	***
Wasser- und Hitzebeständigkeit	***

Eigenschaften	Reiniger		
			
	Permafix 1517	**Permafix 1518**	**Permafix 1519**
	Patrone	Granulat	HOLZ-HER
Verarbeitungstemperatur °C	140	140	120–140
Viskosität, mPas bei +140 °C	75’000	8’500	6’000
Kerzen- / Patronen-Inhalt	1.5 kg / 15 kg	–	0.2 kg
Eimer-Inhalt	–	3 kg	–
Sack-Inhalt	–	25 kg	–
Mindesthaltbarkeit	24 Monate	24 Monate	24 Monate

BAU

Einfach anwendbare Produkte zum Schützen, Kleben, Dichten & Dämmen.

Welche Lösungen dürfen wir Ihnen vorschlagen?

permapack

Permapack AG
Bau
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach
Tel. +41 71 844 12 12
permapack.ch

04/2026