

Permafix 1132



Allfelt Schutzvlies, Low-Tack

Robustes Schutzvlies aus Synthefasern. Die Unterseite ist mit einer leichthaftenden und undurchlässigen Folie kaschiert. Diese Haftung ermöglicht das Anbringen von Permafix 1132 auf sensibleren Bauteilen horizontal wie auch vertikal. Für Langzeitanwendungen innen bis zu 6 Monaten, aussen bis 2 Monaten.



 vertikale und horizontale Anwendung	 undurchlässig
 Grammatur	 Klebkraft

Produktbeschreibung

Synthese-Vlies, kaschiert mit einer leichthaftenden Folie.

Eigenschaften

- Kann an horizontalen und vertikalen Flächen verklebt werden.
- Schwach haftende Folie
- Das extrarobuste Vlies schützt vor mechanischen Schäden
- Zum Schützen von glatten Oberflächen
- Rückstandsfrei entfernbar, innen 6 Monate, aussen bis 2 Monaten

Technische Daten

Träger	Synthefasern
Folie	Polyethylen
Vliesstärke	300g/m ²
Stärke	2.0 mm
Anwendungstemperatur	+8°C bis +40°C
Untergrundtemperatur	+5°C bis +40°C

Lieferform

Rollen à 25 m

Artikelnummer	219718	219722		
Breite	100 cm	200 cm		
Rollen/Palette	36	36		

Farbe

hellgrau

Vorbereitung des Untergrundes

Untergrund mit einem leicht feuchten Lappen reinigen. Die zu schützende Oberfläche muss Staub, Öl und Fett frei sein. Die Oberflächentemperatur darf nicht unter +5°C sein. Zu beachten ist, dass auf glatten Oberflächen die Klebkraft höher ist als bei rauen Oberflächen.

Verarbeitung

Für eine optimale Verlegung das Permapix 1132 auf die Raumtemperatur von ca.18°C akklimatisieren. Permapix 1132 gleichmässig auf der Oberfläche anbringen und regelmässig andrücken, bei rauen Oberflächen ist eine Benutzung einer Anpressrolle empfohlen. Durch die gleichmässige Haftung auf dem Untergrund wird die Klebkraft erhöht. Die empfohlene Anwendungstemperatur liegt bei 8°C bis 40°C. Bei niedrigen Temperaturen kann die Klebkraft sich verringern und bei zu hoher Temperatur können Klebrückstände entstehen. Bei längerer Anwendung des Permapix 1132 sollte die Haftung so wie auch der Untergrund regelmässig kontrolliert werden. Bei empfindlichen Untergründen sind Vorversuche empfohlen. Folienseite nach unten, Bahnen ca. 10 cm überlappen. Nur unbeschädigtes Permapix 1132 wiederverwenden.

Diverse Untergründe

Permapix 1132 kann auf diversen Untergründen verwendet werden. Anwendungsversuche auf einer Probefläche und unter Originalbedingungen müssen zwingend vor jedem Gebrauch durchgeführt werden. Da Permapack die jeweiligen Umstände, in welchem das Permapix 1132 verarbeitet wird nicht beeinflussen kann, müssen wir jegliche Garantien ablehnen.

Beim Verlegen auf Beton kann es zu unterschiedlich haftenden Stellen kommen, da der Beton teilweise sehr unterschiedliche Oberflächen oder Temperaturen aufweist. Daher ist es sehr wichtig, dass die Oberflächentemperatur von +8°C nicht unterschritten wird.

Bei der Verarbeitung auf Holz muss beachtet werden, dass durch die starke Haftung der Folie vereinzelt Holzfasern ausgerissen werden können. Da Holz ein Naturprodukt ist, hat es eine unregelmässige Eigenschaft.

Lagerung

Produkt sollte in der Originalverpackung und bei Raumtemperatur gelagert werden. Produkt bei der Lagerung vor direktem Sonnenlicht sowie vor Feuchtigkeit schützen.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.