

Permafix 1426

Vernetzer für Dispersionsklebstoffe



Produktbeschreibung

Vernetzer zur Erhöhung der Wasserfestigkeit und des Haftvermögens von verschiedenen Dispersionsklebstoffen.

Anwendung

Erhöht beim Permafix 1403 die Wasserbeständigkeit und das Haftvermögen auf die Beanspruchungsgruppe D4. Weitere Informationen dazu sind im jeweiligen technischen Datenblatt im Abschnitt „Verarbeitung mit Vernetzer“ zu finden. Verarbeitungszeit 4-12 Stunden, je nach Dispersionstyp. Der Vernetzer in entsprechender Menge (Tabelle unten) dazugeben und gut vermischen.

Technische Daten

Basis	Modifiziertes Polyisocyanat		
Offene Zeit	ca. 20 Minuten, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes		
Verarbeitungszeit: Verarbeitungszeit nach der Zugabe des Vernetzers pro Dispersionstyp	Produkt	V-Zeit	Menge
	Permafix 1403	Max. 8 Std.	5%
NCO-Gehalt	ca. 21.5%		
Viskosität	ca. 1'700 mPas (Brookfield)		
Dichte (DIN 53479)	1.16 g/cm ³		

Gemessen nach Normklima bei +20°C/65% rel.L.

Lieferform

Artikelnummer	220469			
Gebinde	Dose			
Inhalt	1 Kg			

Farbe

Gelblich transparent

Haltbarkeit

Mindestens 6 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung und bei kühler (+10°C bis +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschliessen. **Gebinde vor Frost schützen.**

Verarbeitung**Anwendung**

Verarbeitungszeit 4-12 Stunden, je nach Dispersionstyp. Der Vernetzer in entsprechender Menge (Tabelle Vorderseite) dazugeben und gut vermischen.

Reinigung

Mit Klebstoff verschmutzte Teile mit kaltem oder warmem Wasser reinigen. Nur mit Vernetzer verschmutzte Teile können mit Permafix 1483 oder Permafix Verdünner gereinigt werden. Ausgehärtete Klebstoffmischungen sind nur noch mechanisch zu entfernen.

Verarbeitungstemperatur

Umgebungstemperatur +10°C bis +35°C

Haftflächentemperatur +10°C bis +30°C

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.