

Permafix 1445

Spritzbarer Kontaktklebstoff



Produktbeschreibung

Spritzbarer Kontaktklebstoff, toluolfrei. Zum Verkleben von Schaumstoffen auf Holzwerkstoffe, Pappe, Gummi. Sehr gut geeignet für Textilbespannungen. Nicht für Styropor geeignet. Fein versprühbar. Vor Gebrauch gut aufrühren. Kann mit der Spritzpistole sauber und fadenfrei aufgetragen werden.

Eigenschaften

- Wärme- und alterungsbeständig
- Weiche Klebenaht
- Hohe Ergiebigkeit
- Sofortige Haftung

Technische Daten

Basis	Polychloropren	
Spritzdruck	3-4 bar	
Düse	1.3-1.7 mm	
Abluftzeit	ohne Härter	ca. 5 Min.
	mit Härter	ca. 4 Min.
Topfzeit mit Härter	ca. 4h	
Zugabe Härter (optional)	5% Permafix 1446	
Pressdruck	Anpressroller	
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +15°C	
Temperaturbeständigkeit	ohne Härter	80°C
	mit Härter	140°C
Viskosität	ca. 600 mPas (Brookfield)	
Dichte (DIN 53479)	0.84 g/cm ³	

Gemessen nach Normklima bei +20°C/65% rel.L.

Lieferform

Artikelnummer	220476			
Gebinde	Kanister			
Inhalt	4.5 Kg			

Farbe

Beige

Haltbarkeit

Mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung und bei kühler (+10°C bis +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschliessen. **Gebinde vor Frost schützen.**

Verarbeitung**Untergrund / Vorbehandlung**

Die Haftflächen müssen plan, sauber, trocken, frei von Trennmitteln und tragfähig sein. Grundierungen, Anstriche, Staub, Fett, Öl sowie lose Teile sind vorgängig zu entfernen. Werkstoff wenn nötig akklimatisieren.

Anwendung

Klebstoff mit Spritzpistole, Giessmaschine oder Pinsel auf beiden Werkteilen gleichmässig auftragen. Nach der Abluftzeit (ca. 5. Min) beide Werkstücke aufeinanderlegen und kurz zusammenpressen (z.B. mit einem Anpressroller).

Anwendungsgebiet

Zum Verkleben von Holzwerkstoffen, Schaumstoffen (Polyesterschaum ausgenommen), Bodenbelege aus PVC, Linoleum, Teppich.

Reinigung

Verschmutzte Werkzeuge und Lösemittelbeständige Werkteile können mit dem Permapack 1484 gereinigt werden.

Verarbeitungstemperatur

Umgebungstemperatur +12°C bis +35°C

Haftflächentemperatur +12°C bis +30°C

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.