

Permafix 1523

PUR Hotmelt, transparent



Produktbeschreibung

Der Permafix 1523 ist ein feuchtigkeitsvernetzender PUR-Schmelzklebstoff für Verklebungen von thermoplastischen Kantenbändern (ABS, PP, PVC, PET, Melamin und PMMA), HPL-, CPL- und Furnierkanten sowie Massivholzkanten. Dieser Kantenleim verfügt über eine kurze Abbindezeit, eine hohe Anfangshaftung sowie eine gute Kälteflexibilität und Lösemittelbeständigkeit. Die Patrone ist in einer luftdichten Aludose verpackt. Vor der Verarbeitung muss die Trenneinlage auf dem Patronenboden entfernt werden.

Eigenschaften

- Sehr hohe Anfangsfestigkeit
- Breites Adhäsionsspektrum
- Keine Viskositätsschwankungen
- Ausgezeichnete Endfestigkeit und Kälteflexibilität nach der Vernetzung
- Farb- und oxidationsstabil
- Fadenfreier Klebstoffauftrag

Technische Daten

Basis	PUR
Verarbeitungstemperatur	+130 bis +150°C
Vorschubgeschwindigkeit	10 bis 60 m/min
Dichte (DIN 53479)	ca. 1.3 g/cm ³
Viskosität bei +140°C	80'000 mPas (Brookfield)
Raum- und Materialtemperatur	>15°C
Holzfeuchte	6-10%

Gemessen nach Normklima bei +20°C/65% rel.L.

Lieferform

Artikelnummer	220531			
Gebinde	Patrone			
Inhalt	0.26 Kg			

Farbe

Transparent

Haltbarkeit

Mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung und bei kühler (+15°C bis +25°C) und trockener Lagerung.

Verarbeitung**Untergrund / Vorbehandlung**

Die Haftflächen müssen plan, sauber, trocken, frei von Trennmitteln und tragfähig sein. Staub, Fett, Öl sowie lose Teile sind vorgängig zu entfernen. Die entsprechende Passgenauigkeit muss gewährleistet sein.

Anwendung

Die Gefässe der Verarbeitungsgeräte müssen feuchtigkeitsdicht verschlossen sein. Der Permafix 1523 PUR Hotmelt kann auch auf schnelllaufenden Ummantelungsanlagen verarbeitet werden. Er wird in feuchtedichten Behältern angeliefert und sollte auch unter trockenen Bedingungen verarbeitet werden.

Werkstoffeigenschaften und Verarbeitungsbedingungen beeinflussen den Fügeprozess sowie die Verklebung. Um die entsprechende Prozesssicherheit zu gewinnen, ist ein Vorversuch zu entfernen.

Reinigung

Aufschmelz- und Auftragsgeräte bei Bedarf mit dem Spülmittel Permafix 1519 beschicken, um die Resten des PUR Hotmelts auszuspülen.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.