

Permafix 191



Aktivator für SIL und SMP Kleb- und Dichtstoffe

Als Haftvermittler und Reinigungsmittel in einem Produkt. Der Aktivator bereitet die nichtporösen Oberflächen von Kunststoffen, Beschichtungen und Metallen vor und verbessert so die Haftung des Kleb- und Dichtstoffes. Bei Anwendungen auf Glas den Reiniger und Entfetter Permafix 170 verwenden.
Bitte Primer-Tabelle beachten!

Produktbeschreibung

Primer, Entfetter und Reiniger in einem. Zur Verbesserung der Haftung von Silikon und Hybrid-Dichtstoffen auf glatten und nichtsaugenden Untergründen.

Eigenschaften

- flüssig
- mit Lappen verarbeitbar
- schnell ab lüftend
- für glatte, nichtsaugende Untergründe

Technische Daten

Basis	Spez. Aktivatoren, gelöst in Lösemittel
Dichte	0.78 g/ml
Konsistenz	dünnflüssig
Aushärtssystem	physikalische Trocknung
Trocknungszeit	ca. 5 Minuten (+20°C, 65% r.F)
Flammpunkt	+13°C
Verbrauch	100-150 ml/m ² ; ca. 2 ml/m; ca. 250 m/Dose – pro Fugenflanke
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +25°C
Lagertemperatur	+5°C bis +25°C
Lagerfähigkeit	Mind. 12 Monate (kühl und trocken)
Anbruchgebinde	gut verschliessen und kurzfristig verbrauchen

Lieferform

Dose à 500 ml

Dose	500 ml				
Dose/Karton	12				

Farbe

farblos klar

Verarbeitung

Permafix 191 mit einem sauberen, fuselfreien Tuch dünn und in einer Richtung aufstreichen. Danach ca. 5 Minuten vollständig ablüften lassen bis eine milchige Aktivatorschicht sichtbar ist. Die Oberfläche ist nun gereinigt, entfettet und aktiviert. Der Kleb- oder Dichtstoff kann jetzt aufgebracht werden.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.