

Permafix 196

Primer für Dichtbänder, sprühbar

Der ideale Haftoptimierer für das nachträgliche Anbringen von selbstklebenden Dichtbänder auf Basis Butyl, Acrylat oder Kautschuk. Zur Vorbehandlung von primär porösen Untergründen wie Mauerwerke, Putze, Gips, Beton und Holz.

Permafix 196 kann auch als Kontaktkleber verwendet werden.



Für innen und aussen



Für poröse und saugende Untergründe



Für glatte Oberflächen



Produktbeschreibung

Anwendungsfertiger Primer aus der Sprühdose mit drehbarer Düse. Dauerhaft klebende Haftgrundierung auf Basis Synthesekautschuk.

Anwendungen

- Zur Grundierung und Haftverbesserung von Dichtbändern auf Basis Butyl, Bitumen, Acrylat und Synthesekautschuk
- Geeignet für Untergründe wie Holzfaserplatten, Holz, Span- oder Gipsfaserplatten sowie auf Beton, Backstein, Kalksandstein, Putz, Metall und diverse Kunststoffe (ausser PE, PP – Vorversuche empfohlen)
- Zur Fixierung und Verklebung von Baumaterialien mit ebenen Oberflächen durch ein beidseitiges Beschichten und Zusammenpressen

Eigenschaften

- Dauerhaft klebend und feuchtigkeitsresistent
- Abluftzeit 5-10 Minuten
- Lösemittelhaltig
- Bequem mit der Sprühdose zu verarbeiten
- Dose mit drehbarer Düse

Technische Daten

Materialbasis	Synthesekautschuk
Dichte	0.70 g/cm ³
Trocknungszeit	5-10 Minuten, je nach Substrat und Temperatur
Verbrauch	ca. 6 m ² pro Dose, abhängig vom Untergrund
Verarbeitungstemperatur	-10°C bis +30°C (Dose mind. +5°C)
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C

Lieferform

In der Dose

Inhalt	500 ml	Sprühdose	
---------------	--------	-----------	--

Farbe

Transparent

Haltbarkeit

Mindestens 12 Monate; kühl und trocken lagern (optimal +20°C)

Verarbeitung

Die zu verlebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, schmutz- und fettfrei sein sowie frei von losen Teilen. Die genannten Rückstände sind durch geeignetes Reinigen zu entfernen. Grössere Unebenheiten sind vorgängig zu beseitigen oder zu egalisieren.

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Durch Drehen an der Düse den Sprühstrahl horizontal oder vertikal stellen. Am Druckknopf kann der Sprühwinkel verstellt werden. Abstand vom Untergrund ca. 10–20 cm. Fläche satt besprühen. Bei stark porösem Material den Vorgang wiederholen. Den aufgetragenen Primer 5-10 Minuten abtrocknen lassen, je nach Substrat und Temperaturen. Er sollte sich noch klebrig anfühlen, aber keine Fäden mehr ziehen. Haftfläche vor Schmutz schützen und spätestens nach ca. 30 Minuten bekleben.

Dose nach Gebrauch mit dem Ventil nach unten halten und aussprühen bis Gas austritt sowie Düse reinigen.

Dichtbänder kräftig andrücken, am besten mit einem Anpressroller.

Zu beachten

Das Produkt ist lösemittelhaltig. Die Verträglichkeit mit den Untergründen ist vorab zu überprüfen. Nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwenden. Allenfalls Atemschutz tragen.

Empfohlene Hilfsmittel

Permapack 195, Primer für Dichtbänder, rapid

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.