

Permafix 212



Weich-PVC Schalungsband

PVC-Band zum Abdichten von Betonschalungen und für Verklebungen, wo eine erhöhte Klebkraft gefordert wird. Dank seines speziellen Klebers kann das Band auf staubigen, unebenen und leicht öligen Oberflächen eingesetzt werden. Zum Verbinden, Fixieren und Abdichten von Kunststofffolien. Vielseitig einsetzbar im Baugewerbe, sowie im Gartenbau und in der Landwirtschaft. Der Einsatz auf Sichtbeton, Naturstein, eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen.



 Einsatzdauer	 Klebkraft
 witterungsbeständig	

Produktbeschreibung

Plastifizierte PVC-Folie; beschichtet mit aggressivem Kleber.

Eigenschaften

- gute Haftung auf schmutzigen und nassen Oberflächen
- hohe Klebkraft
- wasserfest, witterungsbeständig
- formanpassungsfähig
- leicht einreissbar
- widersteht Schalungsöl
- nicht korrosiver Kleber
- gute Abriebfestigkeit
- hohe Reissfestigkeit

Technische Daten

Träger	Weich-PVC Folie
Kleber	Kautschuk, weiss
Banddicke	0.16 mm
Klebkraft auf Stahl	2.30 N/cm
Bruchlast	29 N/cm
Bruchdehnung	200%
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +75°C
Anwendungstemperatur	+5°C bis +40°C

Lieferform

Rollen à 33 m / andere Breiten auf Anfrage

Artikelnummer	2189	2193				
Breite	50 mm	75 mm				
Rollen/Karton	36	24				

Farbe

Gelb

Lagerung

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf die Klebebänder nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen an den Bändern zu verhindern.

Das längere Aufbewahren der Bänder in Autos kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

Bemerkungen

Vorsicht bei der Anwendung auf Sichtbeton! Vorversuche sind erforderlich. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.