

Permafix 484



Multitape, inside / outside

Folienklebeband als Multitalent für die luft- und winddichte Verklebung im Dach- und Fassadenbereich. Zum Abdichten von Anschlüssen, Überlappungen, Stößen und Durchdringungen bei Dampfbremsen, Winddichtungen und Baustoffplatten. Für innen wie aussen.



Für innen und aussen

Witterungsbeständig



Hohe Klebkraft

Mit Acrylat-Kleber



Produktbeschreibung

Einseitig selbstklebendes Dichtklebeband aus einer geschmeidigen LDPE-Folie und zusätzlich armiert mit Fadengelege. Ausgerüstet mit einem hochwirksamen Haftklebstoff auf Basis Polyacrylat.

Typ easy: aufgrund des speziellen Trägermaterials und der Zackenkante ist das Band einfach von Hand quer und längs einreissbar.

Anwendungen

- Abdichten von Anschlüssen, Stößen und Überlappungen bei Dampfbremsen, Winddichtungen und Unterdeckbahnen
- Stösse abkleben von unterschiedlichen Holzwerkstoffplatten
- Abdichten bei Durchdringungen der Dichtebene durch Kamine, Leitungen, Kanäle, etc.
- Erfüllt die hohen Anforderungen zur dauerhaften Verklebung von Luftdichtheitsschichten
- Geeignet auf primär glatten Oberflächen

Eigenschaften

- Im Innen-, wie auch im Aussenbereich einsetzbar
- Typ easy: von Hand quer und längs einreissbar
- Sehr gute Haftung, auch auf unpolaren Oberflächen (z.B. PE-Folien)
- Auf den üblichen Untergründen am Bau geeignet
- Band und Kleber beinhalten nur unbedenkliche Inhaltsstoffe

Technische Daten

Trägersystem	LDPE-Folie, armiert mit Fadengelege, bis 1 Jahr UV-stabil
Haftklebstoff	Dispersionsklebstoff auf Basis Polyacrylat
Banddicke	0.24 – 0.28 mm (DIN EN 1942)
Klebkraft	≥ 30 N/25mm (DIN EN 1939)
Bruchkraft; Reissdehnung	≥ 25 N/25mm; ≥ 50% (DIN EN 14410)
Verarbeitungstemperatur	Ab -5°C (empfohlen +5°C)
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +100°C
Sd-Wert	7.40 m
Anfangshaftung (Tack)	Exzellent
Kondenswasserbeständigkeit	Sehr hoch
Alterungsbeständigkeit	Sehr hoch

Lieferform

In Rollen

Typ	easy	connect	wide		
Breiten mm	60	60	150		
Liner Teilung	keine	15/15/30	75/75		
Längen m	25	25	25		
Rolle pro Karton	10	10	4		

Farbe

Weiss

Haltbarkeit

Kühl und trocken lagern (optimal +20°C); keine Sonneneinstrahlung.

Verarbeitung

Die zu verlebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, schmutz- und fettfrei sein sowie frei von losen Teilen. Kondenswasser und die genannten Rückstände sind durch geeignetes Reinigen zu entfernen. Grössere Unebenheiten sind vorgängig zu beseitigen oder zu egalisieren.

Poröse und mineralische Untergründe, kreidende Oberflächen und Holzfaserplatten sind mit einem geeigneten Primer vorzubehandeln. Empfohlen sind Permafix 194, 195 oder 196.

Die Verklebungen sind spannungsfrei und durchgängig auszuführen. Sie sollen bei der empfohlenen Verarbeitungstemperatur und mit ausreichendem Anpressdruck (Anpressroller) ausgeführt werden. Vor dem endgültigen Eindecken ist die ausreichende Haftung zu prüfen und notfalls nachzubessern. Bei einer erhöhten Belastung sollten zusätzliche mechanische Sicherungen angebracht werden.

Zu beachten

Dampfsperren und Dichtbänder aus Kunststofffolien ziehen Staub an. Dieser lagert sich auf der Oberfläche ab. Das verschlechtert die Haftung des selbstklebenden Dichtbandes. Deshalb unbedingt vor dem Verkleben staubfrei machen.

Empfohlene Hilfsmittel

Permafix 22D, Anpressroller
 Permafix 194, Primer für Dichtbänder, lösemittelfrei
 Permafix 195, Primer für Dichtbänder, rapid
 Permafix 196, Primer für Dichtbänder, sprühbar

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.

