

Permafix 609

PVC Vorlegeband, high density

Vorlegeband für den Glasbau, Horizontal- und Schrägverglasungen, Metall- und Fassadenbau, Maschinen- und Apparatebau. Das Vorlegeband kann auf Holz-, Kunststoff- und Metallrahmen verwendet werden. Das Band ermöglicht das unabhängige Bewegen unterschiedlicher Bauteile und ergibt eine saubere Fugenbildung. Für Anwendungen mit hoher Druckbelastung.



Produktbeschreibung

Geschlossenzelliger PVC-Schaum mit hoher Dichte. Einseitig selbstklebend, mit LDPE-Abdeckfolie.

Eigenschaften

- hohe Stauchhärte und grosse Rückstellkraft
- geeignet für hohe Druckbelastung
- gute UV-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- selbstverlöschend
- verträglich mit unseren Dichtmassen
- beständig gegen Salzwasser, Heizöl, Salzsäure 10%, Schwefelsäure

Techn. Daten Schaumstoff

Basis	PVC-Schaum, geschlossenzellig
Dichte	ca. 320 - 350 kg/m ³
Stauchhärte ASTM 1667	18 N/cm ² bei 25% Stauchung 8 N/cm ² bei 10% Stauchung
Shore-Härte 00	ca. 65-80
Zugfestigkeit DIN 53571	≥ 1000 kPa
Bruchdehnung DIN 53571	> 160 %
Druckverformungsrest	≤ 25 % (72h, 23°C, 50%)
Wasseraufnahme	≤ 2 %
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +60°C
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis +30°C

Techn. Daten Klebstoff

Basis	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
Klebkraft	15-20 N/25mm
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Abdeckung	Silikonisierte LDPE-Folie
Alterungsbeständigkeit	Sehr gut

Lieferform

<u>Stärke x Breite x Länge</u>	<u>Rollen/Karton</u>
3 mm x 12 mm x 10 m	25
4 mm x 12 mm x 10 m	25
5 mm x 12 mm x 10 m	25

Weitere Dimensionen auf Anfrage.
Mögliche Banddicken: 3, 4, 5, 6, 8 mm

Farbe

schwarz

Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Permafix 609 aufkleben unter kontinuierlichem Abziehen des Interliners. Das Band darf beim Aufkleben nicht gedehnt werden. Beim Ansetzen eines neuen Bandes sind die Enden schräg anzuschneiden.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.