

Permafix 611

PE Vorlegeband

Als Distanzband bei der Verglasung von Fenstern und Türen sowie als Dichtung im Fensterfalz zwischen Blendrahmen und Flügel. Die Vorlegebänder können auf Holz-, Kunststoff- und Metallrahmen verwendet werden. Das Band ermöglicht das unabhängige Bewegen unterschiedlicher Bauteile und ergibt eine saubere Fugenbildung. Diese kann mit Dichtstoffen versiegelt werden.



Produktbeschreibung

Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaum, einseitig klebend, **ohne** Abdeckfolie.

Eigenschaften

- weich mit fest aufkaschierter Folie
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- beständig gegen Verrottung und UV
- hoch Alterungsbeständig
- feuchtigkeitsunempfindlich
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Technische Daten

Basis	Polyethylen-Schaum, geschlossenzellig
Klebestreifen	Wasserbasiertes Acrylat
Dichte	30 kg/m ³
Zugfestigkeit	Längs: 395 kPa Quer: 250 kPa
Bruchdehnung	Längs: 140% Quer: 120%
Stauchhärte	19 kPa bei 10% Stauchung 38 kPa bei 25% Stauchung 105 kPa bei 50% Stauchung
Shore 0/00 - Härte	17/49
Wasseraufnahme	< 1 Vol. % (7 Tage)
Wärmeleitfähigkeit	Bei 10°C: 0,034 W/m*K Bei 40°C: 0,039 W/m*K
Brandverhalten	E (EN 13501-1)
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C

Lieferform

Rollen à 10 lfm / Schrumpf zu 5 Rollen / 150 Rollen pro Karton

<u>Dicke x Breite x Länge</u>	<u>Farbe</u>
2 mm x 9 mm x 10 m	Anthrazit
3 mm x 9 mm x 10 m	Anthrazit
4 mm x 9 mm x 10 m	Anthrazit
5 mm x 9 mm x 10 m	Anthrazit
3 mm x 9 mm x 10 m	Weiss
5 mm x 15 mm x 10 m	Weiss

Andere Dimensionen auf Anfrage.
Folgende Dicken sind grundsätzlich möglich: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Farben

Anthrazit / Weiss

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.