

Permapack Film de construction



Film de construction éco opaque

Film de protection en PE régénéré foncé – robuste et économique. Le film est opaque et s'utilise de préférence à l'extérieur et dans le génie civil. Les applications typiques sont la protection des pentes, le recouvrement de marchandises ainsi que l'utilisation sur des dalles de sol. Des variations de couleur dues au mélange multicolore de produits régénérés sont possibles, mais n'affectent pas la qualité.



pour l'intérieur et l'extérieur



imperméable



résistant à l'eau et aux solvants

Description du produit

Le film de recouvrement particulièrement écologique, éprouvé et à large spectre d'utilisation, fabriqué à partir de matériaux recyclés.

Propriétés

- Couverture simple et rapide des sols
- Haute résistance à l'humidité et aux influences extérieures
- Protection économique contre la poussière et l'humidité

Caractéristiques techniques

Film	Film PE en PE régénéré foncé
Densité	env. 0.92g / m ³
Résistance à la traction	env. 10 – 25 N / mm ²
Résistance à la rupture	MD: ≥ 14 N/mm ² CMD: ≥ 12 N/mm ²
Allongement à la rupture	MD: $\geq 220\%$ CMD: $\geq 250\%$
Point de fusion	env. 100°C
Résistance à la température	env. -40°C bis +80°C
Résistance aux UV	aucune

Conditionnement

No d'article	215540	215541	215542	215866	215868	215869	215870
Dimension (plié/ouvert)	1m/2m	1.5m/3m	1m/2m	1.5m/3m	1m/4m	1.5m/3m	1m/4m
Épaisseur du film μ	100	100	150	150	150	200	200
Longueur m	50	50	50	50	50	50	50
Kg par rouleau	9.2	13.8	13.8	20.7	27.6	27.6	36.8
Rlx / palette	75	75	75	52	44	52	33

Autres dimensions sur demande.

Couleur

Opaque foncé gris

Conservation

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine et à température ambiante. Protéger le produit de la lumière directe du soleil et de l'humidité pendant le stockage.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.