

Permafix 054



Feuille de protection avec bande à masquer imprégnée

Cover Quick avec film PEHD hautement électrostatique. Feuille de protection avec bande à masquer imprégnée. Le revêtement corona lie les éclaboussures de peinture sur le film et empêche la peinture de couler de façon incontrôlée. Système de protection idéal pour les travaux de peinture et de la plâtrerie.

 résistant aux UV	 durée de l'utilisation
 adhésivité	

Description du produit

feuille de protection hautement électrostatique avec bande à masquer imprégnée

Propriétés

- résistance à la température jusqu'à 80°C
- pour une utilisation jusqu'à 5 jours
- résistance aux solvants
- résistant au déchirement

Caractéristiques techniques

Type de film	
Film	film PEHD, résistant au déchirement
Epaisseur du film	10 my
Revêtement corona	oui
Ruban adhésif	
Support	papier semi-crêpe
Adhésif	caoutchouc
Epaisseur de la bande	0.12 mm +/-2%
Résistance à la température	+80°C
Température de mise en oeuvre	+5°C à +40°C

Conditionnement

No d'article	16141	5114	17187
Dimension	500 mm x 33 m	1400 mm x 33 m	2700 mm x 20 m
Rouleaux/carton	60	20	20

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veillez à ne pas exposer les rubans adhésifs au rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Faire attention sur les surfaces huilées! L'application sur l'aluminium anodisé et sur les pierres naturelles n'est pas recommandée. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.