

Permafix 1132



Allfelt, Non-tissé de protection, Low-Tack

Non-tissé de protection robuste à base de fibres synthétiques. La face inférieure est revêtue d'un film imperméable et légèrement adhérent. Cette adhérence permet de poser le Permafix 1132 sur des éléments de construction plus sensibles, tant horizontalement que verticalement. Convient pour des applications de longue durée jusqu'à 6 mois à l'intérieur, 2 mois à l'extérieur.



	application verticale et horizontale		imperméable
	grammage		adhésivité

Description du produit

Feutre synthétique revêtu d'un film légèrement adhérent.

Propriétés

- Peut être collé sur des surfaces horizontales et verticales
- Film légèrement adhérent
- Le non-tissé extrarobuste protège contre les dommages mécaniques
- Pour protéger les surfaces lisses
- Peut être éliminée sans laisser de traces durant 6 mois à l'intérieur, 2 mois à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Support	Fibres synthétiques			
Film	polyéthylène			
Epaisseur du non-tissé	300g/m ²			
Epaisseur	2.0 mm			
Température d'application	+8°C jusqu'à +40°C			
Température du support	+5°C jusqu'à +40°C			

Conditionnement

Rouleau de 25 m

N° d'art.	219718	219722		
Largeur	100 cm	200 cm		
Rouleaux/palette	36	36		

Couleur

Gris clair

Préparation du support

Nettoyer le support avec un chiffon légèrement humide. La surface devant être protégée doit être dépourvue de poussière, d'huile et de graisse. La température de la surface ne doit pas être inférieure à +5 °C. Il convient de noter que l'adhésivité est plus élevée sur des surfaces lisses que sur des surfaces rugueuses.

Mise en oeuvre

Pour que la pose soit optimale, nous vous conseillons d'acclimater le Permafix 1130 à la température ambiante d'environ 18 °C. Appliquer uniformément le Permafix 1130 sur la surface et le comprimer régulièrement. Il est recommandé d'utiliser un rouleau d'application sur des surfaces rugueuses. Le pouvoir adhérent augmente grâce à l'adhérence uniforme sur le support. La température de mise en œuvre recommandée est comprise entre 8 °C et 40 °C. Le pouvoir adhérent peut se dégrader à de basses températures et des résidus de colle peuvent se former si la température est trop élevée. En cas d'utilisation prolongée du Permafix 1130, il faut contrôler régulièrement l'adhérence ainsi que le support. Des essais préalables sont recommandés sur des supports délicats. Côté film vers le bas, veiller à ce que les lés se chevauchent sur environ 10 cm. Ne réutiliser le Permafix 1130 que s'il n'est pas endommagé.

***Divers supports**

Le Permafix 1130 peut être utilisé sur divers supports. Il faut impérativement procéder à des essais d'application sur une surface de test et dans les conditions originales avant chaque usage. Comme Permapack n'est pas en mesure d'influencer les circonstances dans lesquelles le Permafix 1130 est mis en œuvre, nous ne fournissons aucune garantie.

En cas de pose sur du béton, l'adhérence peut varier d'un endroit à l'autre, car le béton présente parfois des variations importantes de sa surface ou de sa température. Il est par conséquent crucial que la température de la surface ne soit pas inférieure à +8 °C.

En cas de mise en œuvre sur du bois, l'adhérence élevée du film peut conduire à l'arrachement des fibres de bois par endroits. Comme le bois est un produit naturel, ses propriétés ne sont pas régulières.

Conservation

Le produit doit être stocké à température ambiante dans son emballage d'origine. Protéger le produit des rayons directs du soleil et de l'humidité pendant le stockage

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires