

Permafix 125



Bande à masquer en papier crêpe fortement imprégné

Convient pour le domaine du peintre et du plâtrier ainsi que pour l'utilisation générale dans la construction (masquer, protéger, lier et tenir). Se détache aisément même après plusieurs jours (3 à 5 jours) sans laisser de traces. L'utilisation sur le béton apparent, la pierre naturelle, l'aluminium anodisé et le WPC n'est pas recommandée.



	durée d'utilisation		résistant à l'eau et aux solvants
	adhérence		

Description du produit

Bande à masquer de papier crêpe imprégné. Pour les températures élevées.

Propriétés

- résistant à la chaleur
- bonne résistance à l'eau et aux solvants
- résistance élevée à la force

Caractéristiques techniques

Support	papier crêpe imprégné
Adhésif	Caoutchouc naturel à base de solvants
Epaisseur de la bande	125 µm
Adhésivité sur l'acier	2.3 N/cm
Allongement à la rupture	7%
Résistance à la rupture	38 N/cm
Résistance à la température	+90°C 1 h / +110°C 30 Min.
Température de mise en oeuvre	+5°C à +40°C

Conditionnement

Rouleaux de 50 m / d'autres largeurs sur demande

N° d'art.	6615	6616	6617	6618	6619	6621
Largeurs	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm	38 mm	50 mm
Rouleaux/carton	48	36	36	32	24	24
N° d'art.	6624					
Largeurs	100 mm					
Rouleaux/carton	12					

Couleur

beige

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veillez à ne pas exposer les rubans adhésifs au rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Faire attention sur les surfaces huilées! L'application sur l'aluminium anodisé n'est pas recommandée. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.