

Permafix 1407

Adhésif en film



Description du produit

L'adhésif convient pour appliquer du papier décoratif et des films PVC sur des panneaux d'aggloméré, des panneaux de fibres durs et des panneaux de contre-plaqué avec une ligne de contre-collage et une ligne d'enrobage.

L'application d'adhésif est effectuée sur la plaque de support de la ligne de contre-collage, cependant sur le revêtement de la ligne enrobage. Les panneaux préchauffés réduisent le temps de prise.

Propriétés

- Prise rapide
- Bonne adaptabilité au passage en machine
- Bonne résistance à la chaleur

Caractéristiques techniques

Base	Dispersion de copolymère d'acétate de vinyle
Temps ouvert	5-7 minutes*
Temps de compression minimal	Env. 15-18 minutes
Quantité à enduire	70-120 g/m ²
Température de mise en œuvre:	Au moins +7°C
Teneur en particules solides	50 %
Point blanc	+4°C
Valeur pH	7
Viscosité	Env. 11'000 mPa`s (Brookfield)
Densité (DIN 53479)	1.35 g/cm ³

(*) Mesures conformes aux normes climatiques par +20°C / 65% d'humidité de l'air relative
Le temps ouvert dépend des matériaux et de conditions de traitement. Les panneaux préchauffés réduisent le temps de prise. Attention, ne pas trop présécher.

Conditionnement

Numéro d'article	220425	220426		
Récipient	Bouteille	Seau		
Contenu	0.75 Kg	5 Kg		

Couleur

Beige

Conservation

Dans un endroit frais et sec (+10°C jusqu'à +25°C) et dans l'emballage non ouvert, se conserve au moins 6 mois après la date de production. Bien refermer le récipient entamé. **Protéger le récipient du gel.**

Mise en œuvre**Support de traitement / Traitement préalable**

Les surfaces dures doivent être planes, propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et viables. Poussières, graisses et huile ainsi que les particules individuelles doivent être préalablement éliminées. Au moins l'une des deux supports doit être poreux et absorbant. Si nécessaire, acclimater le matériel.

Nettoyage:

Après usage, les machines et appareillages doivent être nettoyés (la colle ne doit pas avoir séché) en utilisant de l'eau chaude ou froide.

Température de mise en œuvre:

Température de l'environnement +10°C jusqu'à +35°C

Température des supports +10°C jusqu'à 30°C

A noter

Permapack 1407 ne convient pas aux locaux humides. Ne pas mettre en contact avec du fer, dans le cas de bois riches en tanin, cela peut provoquer des décolorations.

Dispositifs d'enduction: Pour toutes les pièces métalliques qui entrent en contact avec la colle liquide, nous recommandons une qualité d'acier V2A ou des matières plastiques appropriées (par exemple PP ou polyamide). Si vous avez d'autres questions à poser, veuillez-vous adresser à notre service des applications techniques ou au fabricant des dispositifs.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.