

Permafix 1426

Agent réticulant pour colles à dispersion



Description du produit

Agent réticulant pour augmenter la résistance à l'eau et l'aptitude à l'adhérence des différentes colles à dispersion.

Utilisation

Accroît l'imperméabilité et l'aptitude à l'adhérence du Permafix 1403 pour le groupe de sollicitations D4. Dans les fiches signalétiques techniques en vigueur de la section „mise en œuvre avec agent réticulant“, vous trouverez de plus amples informations à cet effet. Durée du traitement 4-12 heures, en fonction du type de dispersion. Ajouter l'agent réticulant en quantité adéquate (tableau ci-dessous) et bien mélanger.

Caractéristiques techniques

Base	Polyisocyanate modifié		
Temps-ouvert	env. 20 minutes, selon le pouvoir absorbant du support		
Durée du traitement : La durée du traitement après l'ajout de l'agent réticulant pour chaque type de dispersion	Produit	Durée-V	Quantité
	Permafix 1403	Max. 8 heures	5%
Teneur en NCO	env. 21.5%		
Viscosité	env. 1'700 mPas (Brookfield)		
Densité (DIN 53479)	1.16 g/cm ³		

Mesuré en atmosphère normale à +20°C/65% d'humidité relative de l'air

Conditionnement

Numéro d'article	220469			
Récipient	Seau			
Contenance	1 Kg			

Couleur

Jaunâtre transparente

Durée de conservation

Au moins 6 mois en partant de la date de fabrication en emballage n'ayant pas été ouvert et pour un stockage frais (+10°C à +25°C) et au sec. Bien refermer après usage. **Protéger les récipients de la gelée.**

Mise en œuvre**Application**

Durée du traitement 4-12 heures, selon le type de dispersion. Ajouter l'agent réticulant en quantité adéquate (tableau au recto) et bien mélanger.

Nettoyage

Nettoyer à l'eau froide ou chaude les parties souillées de colle. Seules les parties souillées par l'agent réticulant peuvent être nettoyées avec Permafix 1483 ou le diluant Permafix. Les mélanges durcis de colle ne peuvent plus être ôtés que mécaniquement.

Température de traitement

Température ambiante +10°C à +35°C

Température des surfaces d'adhérence +10°C à +30°C

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en œuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en œuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.