

Permafix 1481

Primer pour adhésif thermofusible



Description du produit

Application d'une couche de pré-apprêt sur les arêtes en PVC et PE, les arêtes de résine acrylique, les arêtes en bois massif et les bandes de champ HPL et les arêtes ABS. Grâce à la couche d'application mince de primer Permafix 1481 l'adhérence des adhésifs thermofusibles EVA sera sensiblement améliorée. Collage seulement après ventilation complète.

Caractéristiques techniques

Base	Polyuréthane
Viscosité	1300 mPas (Brookfield RVT)
Densité	0.88 g/cm ³
Temps de ventilation optimal	30 min

Conditionnement

Numéro d'article	220480			
Réceptient	Bombe			
Contenu	0.7 Kg			

Couleur

Transparent

Conservation

Dans un endroit frais et sec (+10°C jusqu'à +25°C) et dans l'emballage non ouvert, se conserve au moins 12 mois après la date de production. Bien refermer le réceptient entamé.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.