

Permafix 1518

Produit nettoyant pour colle fusible PUR, granulat



Description du produit

Pour nettoyer/rincer les appareils de colle fusible, les applicateurs de colle et les conduites en tuyaux souples dans lesquels des colles fusibles réactives PUR entrent en action. Grâce à l'intégration d'un additif supplémentaire, la réaction chimique de la colle fusible PUR est arrêtée au cours de la procédure de rinçage.

Propriétés

Pour le rinçage des systèmes de commande pour colle fusible PUR, dont la colle n'a pas été ôtée depuis longtemps ou qui sont hors service.

Caractéristiques techniques

Base	EVA
Température de traitement	+140°C
Viscosité à +140°C	8'500 mPas (Brookfield)
Forme de livraison	Granulat

Mesuré en atmosphère normale à +20°C/65% d'humidité relative de l'air

Conditionnement

Numéro d'article	220529	220528	
Récipient	Seau de granulés	Sac de granulés	
Contenance	3 Kg	25 Kg	

Couleur

Rouge

Durée de conservation

Au moins 24 mois en partant de la date de fabrication pour un stockage au frais (+15°C à +25°C) et au sec. Bien refermer après usage.

Mise en œuvre

Faire marcher à vide l'applicateur de colle, introduire le produit de rinçage Permafix 1518 et le faire fondre. Après qu'il ait fondu, extraire en totalité le produit de rinçage à l'aide d'un tuyau et d'un injecteur. Répéter l'opération, afin de s'assurer que tous les restes de colle fusible ont été retirés. Avant le redémarrage, il est nécessaire d'ôter la totalité du produit de rinçage de l'appareillage. Sinon il est possible qu'en utilisant la colle fusible réactive PUR, la réaction souhaitée de réticulation n'ait pas lieu.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en œuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en œuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.