

Permafrix 1520

Colle fusible transparente EVA de HOLZ-HER



Description du produit

Le Permafrix 1520 est une colle fusible EVA pour l'encollage de bandes de chants thermoplastiques (ABS, PP, PVC, PET, mélamine et PMMA), de bords HPL, CPL et de placages ainsi que d'arêtes de bois massif. Même en fusion, reste stable relativement à la couleur et à l'oxydation. Excellente aptitude au passage en machine.

Propriétés

- Très bonne résistance à la chaleur et grande stabilité
- Excellentes propriétés adhésives
- Stable en couleur et résistant à l'oxydation
- Dépôt de colle exempt de fils

Caractéristiques techniques

Base	EVA
Plage de ramollissement	+100°C (par la méthode bille et anneau)
Température de traitement	+180°C jusqu'à +200°C
Vitesse de coupe	>10 m/min
Densité (DIN 53479)	env. 1.04 g/cm ³
Viscosité à +190°C	100'000 mPas (Brookfield)
Viscosité à +200°C	90'000 mPas (Brookfield)
Température ambiante et température du matériau	>15°C
Humidité du bois	6-10%

(*) Mesures conformes aux normes climatiques pour +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.

Conditionnement

No. d'article	219367		
Récipient	Cartouche		
Contenu	0.26 Kg		

Couleur

Transparent

Durée de conservation

Au moins 24 mois à partir de la date de production si le stockage est au frais (de +15°C à +25°C) et au sec. Resserrer les récipients entamés.

Mise en œuvre

Support de traitement / Traitement préalable

Les surfaces dures doivent être planes, propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et viables. Poussières, graisses et huile ainsi que les particules individuelles doivent être préalablement éliminées. Il y a lieu de garantir l'ajustement parfait adéquat.

Application

Avec une application au rouleau ou à la buse, Permafrix 1520 peut être utilisé sur des installations traversantes à vitesse de coupe lente ou moyenne ou sur des

installations stationnaires.

Les arêtes de bois massif doivent être poncées au papier de verre grain 80. Par exemple pour les bords de placage huileux ou les arêtes de bois massif, un apprêt doit être recommandé.

Les propriétés du matériau et les conditions d'utilisation influencent le processus d'assemblage ainsi que l'encollage. Pour améliorer la sécurité convenant au processus, l'essai préalable doit être supprimé.

Nettoyage:

Permafix 1519 peut être utilisé pour le nettoyage des appareils.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.