

Permafix 1521

Colle fusible blanche EVA de HOLZ-HER



Description du produit

Le Permafix 1521 est une colle fusible EVA pour l'encollage de bandes de chants thermoplastiques (ABS, PP, PVC, PET, mélamine et PMMA), de bords HPL, CPL et de placages ainsi que d'arêtes de bois massif. Même en fusion, reste stable relativement à la couleur et à l'oxydation. Excellente aptitude au passage en machine. De plus, elle présente une fusion accrue et sans problème.

Propriétés

- Très bonne résistance à la chaleur et grande stabilité
- Excellentes propriétés adhésives
- Stable en couleur et résistant à l'oxydation
- Dépôt de colle exempt de fils

Caractéristiques techniques

Base	EVA
Plage de ramollissement	+108°C (par la méthode bille et anneau)
Température de traitement	+180°C jusqu'à +200°C
Vitesse de coupe	>10 m/min
Densité (DIN 53479)	env. 1.04 g/cm ³
Viscosité à +185°C	100'000 mPas (Brookfield)
Viscosité à +200°C	90'000 mPas (Brookfield)
Température ambiante et température du matériau	>15°C
Humidité du bois	6-10%

(*) Mesures conformes aux normes climatiques pour +20°C / 65% d'humidité relative de l'air

Conditionnement

No. d'article	219368		
Récipient	Cartouche		
Contenu	0.260 Kg		

Couleur

Blanc

Durée de conservation

Au moins 24 mois à partir de la date de production si le stockage est au frais (de +15°C à +25°C) et au sec. Resserrer les récipients entamés.

Mise en œuvre**Support de traitement / Traitement préalable**

Les surfaces dures doivent être planes, propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et viables. Poussières, graisses et huile ainsi que les particules individuelles doivent être préalablement éliminées. Il y a lieu de garantir l'ajustement parfait adéquat.

Application

Avec une application au rouleau ou à la buse, Permafix 1521 peut être utilisé sur des installations traversantes à vitesse de coupe lente ou moyenne ou sur des installations stationnaires.

Les arêtes de bois massif doivent être poncées au papier de verre grain 80. Par exemple pour les bords de placage huileux ou les arêtes de bois massif, un apprêt doit être recommandé.

Les propriétés du matériau et les conditions d'utilisation influencent le processus d'assemblage ainsi que l'encollage. Pour améliorer la sécurité convenant au processus, l'essai préalable doit être supprimé.

Nettoyage:

Permafix 1519 peut être utilisé pour le nettoyage des appareils.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en œuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en œuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.