

Permafrix 190



Primer pour des adhésifs et produits d'étanchéité, SIL et SMP

En tant qu'agent d'accrochage pour mastics, qui sont appliqués sur des fonds poreux, absorbants ou susceptibles de poser des problèmes. Application sur béton, béton cellulaire, fibrociment, crépi, brique de terre cuite, pierre naturelle et artificielle, etc.

Veuillez tenir compte du tableau "Primers".

Description du produit

Primer améliorant l'adhésion des mastics d'étanchéité silicone et hybride sur les fonds poreux et absorbants.

Propriétés

- liquide
- applicable au pinceau
- pour fonds poreux et absorbants

Caractéristiques techniques

Base	Siloxan, en solution dans le solvant
Densité	0.93 g/ml
Viscosité	très liquide
Système de durcissement	séchage physique
Temps de séchage	env. 60 min. (+20°C, 65% h.r)
Point d'éclair	+8°C
Consommation	env. 200 ml/m ² env. 3 ml/m; 160 m/Boîte – /côte du joint
Température de mise en oeuvre	+5°C à +25°C
Température de stockage	+5°C à +25°C
Durée de conservation	au moins 12 mois (au frais et au sec)
Récipients entamés	bien refermer immédiatement après l'utilisation et utiliser à court terme
No ONU	1993

Conditionnement

Boîte de 500 ml

Boîte	500ml				
Boîtes/carton	6				

Couleur

clair incolore

Mise en œuvre

Appliquer sur un fond propre, sec, exempt de poussières et d'agents de séparation. Étendre le primaire au pinceau sur toute la surface. Pour les couches de fond poreuses, il faudra éventuellement répéter l'opération avec le primaire si nécessaire. Refermer immédiatement la cartouche après utilisation. Laisser sécher complètement le primaire avant l'application de l'agent d'étanchéité. Laisser aérer le primaire au moins 60 minutes (mais au maximum 3 heures). Durant cet intervalle, protéger contre l'humidité et les salissures.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.