

Permafix 191



Activator pour des adhésifs et produits d'étanchéité SIL et SMP

Agent adhérent et produit de nettoyage en un seul produit. L'activateur prépare les surfaces non poreuses des matières synthétiques, les revêtements ainsi que les métaux et améliore ainsi l'adhérence des agents collants et d'étanchéité. Pour les applications avec du verre, utiliser le nettoyant et le dégraissant Permafix 170.

Veuillez tenir compte du tableau "Primaires".



Description du produit

Primaire, dégraissant et nettoyant tout en un. Pour accroître l'adhérence des agents d'étanchéité en silicone et hybride sur les surfaces lisses et non absorbantes.

Propriétés

- liquide
- applicable avec un chiffon
- évaporation rapide
- pour les couches de fond lisses, non absorbantes

Caractéristiques techniques

Base	activateurs spéciaux en solution dans le solvant
Densité	0.78 g/ml
Viscosité	très liquide
Système de durcissement	séchage physique
Temps de séchage	env. 5 min. (+20°C, 65% h.r)
Point d'éclair	+13°C
Consommation	100 - 150 ml/m ² env. 2 ml/m; 250 m/Boîte – /côte du joint
Température de mise en oeuvre	+5°C à +25°C
Température de stockage	+5°C à +25°C
Durée de conservation	au moins 12 mois (au frais et au sec)
Récipients entamés	bien refermer immédiatement après l'utilisation et utiliser à court terme

Conditionnement

Boîte de 500 ml

Boîte	500ml				
Boîtes/carton	12				

Couleur

clair incolore

Mise en œuvre

Enduction avec le Permafix 191 en couche mince et dans une seule direction avec un chiffon propre, sans peluche. Ensuite laisser aérer pendant env. 5 minutes jusqu'à ce qu'une couche laiteuse de l'activant soit visible. La surface est maintenant nettoyée, dégraissée et activée. L'agent collant ou d'étanchéité peut maintenant être appliqué.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.