

Permafix 212



Ruban de coffrage en PVC souple

Ruban PVC pour étancher les coffrages de béton et pour collages requérant une adhésivité accrue. L'adhésif spécial appliqué sur le ruban permet d'utiliser celui-ci sur des surfaces poussiéreuses et légèrement huileuses. Pour assembler, fixer et étancher des films en matière synthétique. Utilisation polyvalente dans le bâtiment, ainsi que pour l'horticulture et l'agriculture. L'utilisation sur le béton apparent, la pierre naturelle, l'aluminium anodisé et le WPC n'est pas recommandée.



 durée de l'utilisation	 adhérence
 résistant aux intempéries	

Description du produit

Film PVC plastifiée et enduite d'un adhésif puissant.

Propriétés

- bonne adhésivité sur des surfaces sales et mouillées
- adhésivité élevée
- étanche à l'eau, résistant aux intempéries
- épousant les formes
- facile à détacher
- résiste à l'huile de décoffrage
- adhésif non corrosif
- bonne résistance à l'abrasion
- résistance élevée à la rupture

Caractéristiques techniques

Support	film PVC souple
Adhésif	caoutchouc, blanc
Epaisseur du ruban	0.16 mm
Adhésivité sur l'acier	2.30 N/cm
Charge de rupture	29 N/cm
Allongement à la rupture	200%
Résistance à la température	-5°C à +75°C
Température de mise en oeuvre	+5°C à +40°C

Conditionnement

Rouleaux de 33 m / d'autres largeurs sur demande

N° d'art.	2189	2193				
Largeurs	50 mm	75 mm				
Rouleaux/carton	36	24				

Couleur

jaune

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veuillez à ne pas exposer les rubans adhésifs au rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Attention lors d'applications sur du béton brut! Des tests préalables sont nécessaires. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit.