


Permafix 277



Ruban longue durée PVC

Ruban PVC pour masquer et protéger, en particulier à l'extérieur lors de travaux de peinture et de plâtrerie. Peut être retiré sans laisser de résidus dans les quatre semaines suivant l'application (en fonction du support et des sollicitations). Aussi pour des marquages temporaires, p.e. sur des sols de salle de sport. Utilisation polyvalente dans la construction de façades, en peinture et plâtrerie ainsi que dans le métier du bâtiment et l'industrie en général. L'utilisation sur le béton apparent, la pierre naturelle, l'aluminium anodisé et le WPC n'est pas recommandée.



 durée de l'utilisation	 adhérence
 résistant aux UV et aux intempéries	

Description du produit

Film PVC; enduite d'adhésif à faible adhérence initiale.

Propriétés

- bonne résistance aux UV
- résistant aux intempéries
- étanche à l'eau
- épousant les formes
- facile à dérouler
- adhésif non corrosif
- bonne résistance à l'abrasion

Caractéristiques techniques

Support	film PVC souple
Adhésif	caoutchouc
Epaisseur du ruban	0.13 mm
Adhésivité sur l'acier	1.70 N/cm
Charge de rupture	26 N/cm
Allongement à la rupture	140%
Résistance à la température	-5°C à +60°C
Température de mise en oeuvre	+5°C à +40°C

Conditionnement

Rouleaux de 33 m / d'autres largeurs sur demande

N° d'art.	5344	5346	5347			
Largeurs	25 mm	38 mm	50 mm			
Rouleaux/carton	36	48	18			

Couleur

vert foncé

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veuillez à ne pas exposer les rubans adhésifs au rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Attention lors d'applications sur du béton brut! Des tests préalables sont nécessaires. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit.