


Permafix 279



Ruban de protection PE

Ruban de protection PE pour masquer et protéger, en particulier à l'extérieur, lors de travaux de peinture et de plâtrerie. Peut être retiré sans laisser de résidus dans les huit semaines suivant l'application (en fonction du support et des sollicitations). Convient parfaitement pour surfaces en matière synthétique – pas de décoloration due à une migration du plastifiant. L'application sur l'aluminium anodisé n'est pas recommandée. Utilisation polyvalente dans la construction de façades, en peinture et plâtrerie ainsi que dans le métier du bâtiment et de l'industrie en général. Convient pour le marquage temporaire au sol dans les gymnases. L'utilisation sur le béton apparent, la pierre naturelle, l'aluminium anodisé et le WPC n'est pas recommandée.



 durée de l'utilisation	 adhérence
 résistant aux UV et aux intempéries	 arêtes nettes

Description du produit

Film PE; enduite d'un adhésif pouvant être détaché sans laisser de résidus.

Propriétés

- résistance élevée aux UV
- étanche à l'eau, résistant aux intempéries
- résistant au gel
- épousant très bien les formes
- facile à détacher
- facile à dérouler
- adhésif non corrosif
- empêche la corrosion électrolytique
- écophile

Caractéristiques techniques

Support	film polyéthylène
Adhésif	acrylate
Epaisseur du ruban	0.11 mm
Adhésivité sur l'acier	1.30 N/cm
Charge de rupture	15 N/cm
Allongement à la rupture	200%
Résistance à la température	-40°C à +60°C
Température de mise en oeuvre	+1°C à +40°C

Conditionnement

Rouleaux de 33 m

N° d'art.	40962	40963	40964			
Largeurs	25 mm	38 mm	50 mm			
Rouleaux/carton	72	48	36			

Couleur

orange

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veuillez à ne pas exposer les rubans adhésifs au rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Attention lors d'applications sur du béton brut! Des tests préalables sont nécessaires. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit.