

Permafix 295



Ruban à béton en tissu High-Tack

Ruban en tissu à béton pour masquer et fixer à l'intérieur et à l'extérieur, en particulier aux endroits où une haute adhésivité est requise. Etanchement de films sur des supports rugueux tels que béton, crépi, brique de terre cuite, etc. Convient de manière idéale dans le contexte de l'élimination de l'amiante. Pour attacher et fixer dans le domaine du transport. Utilisation polyvalente dans le métier du bâtiment. Ne pas utiliser sur pierre naturelle. L'utilisation sur le béton apparent, la pierre naturelle, l'aluminium anodisé et le WPC n'est pas recommandée.



 durée de l'utilisation	 adhérence
 résistant aux intempéries	

Description du produit

Ruban en tissu doublé de polyéthylène; enduit d'un adhésif très puissant.

Propriétés

- forte adhérence initiale
- adhésivité très élevée
- bonne résistance au cisaillement
- tissu stable
- facile à détacher
- bonne résistance à l'abrasion
- hydrofuge
- adhésif non corrosif
- résistance élevée au déroulement

Caractéristiques techniques

Support	tissu polyester doublé de PE
Adhésif	Caoutchouc naturel, sans solvants
Epaisseur du ruban	0.30 mm
Adhésivité sur l'acier	4.00 N/cm
Charge de rupture	36 N/cm
Allongement à la rupture	30%
Résistance à la température	-50°C à +65°C
Température de mise en œuvre	+10°C à +45°C

Conditionnement

Rouleaux de 50 m / d'autres largeurs sur demande

N° d'art.	44638	41434	40968			
Largeur	38mm	44mm	50 mm			
Rouleaux/carton	32	24	24			

Couleur

argent

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veuillez à ne pas exposer les rubans adhésifs au rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Attention lors d'applications sur du béton brut! Des tests préalables sont nécessaires. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit.