

Permafix 3010

BIT Revêtement, 1K, avec fibres d'armature

Permafix 3010 sert à étancher par l'extérieur les éléments de construction en sous-œuvre (enterrés). De plus Permafix 3010 peut être utilisé comme étanchéité sous chapes, dallages, balcons, terrasses et pour le collage de plaques isolantes en mousse expansée. Le produit adhère sur toutes les surfaces minérales sèches ou légèrement humides, ainsi que sur surfaces bitumineuses.



Description du produit

Permafix 3010 est un produit mono composant, armé de fibres, amélioré par des matières synthétiques, applicable en couches épaisses, à base d'émulsion bitumineuse. Le produit est exempt de solvants.

Par l'évaporation de l'eau de l'émulsion il se forme, après séchage complet, une couche solide et étanche contre la surface traitée. La consistance pâteuse du produit permet l'application épaisse en une seule fois soit par talochage, soit par giclage. Permafix 3010 n'est pas ré-émulsionnable, même en contact prolongé avec l'eau. D'autre part il est résistant à tous les éléments nuisibles présents dans la terre (acides, courants statiques etc.)

Propriétés

- a un seul composant facile à travailler
- applicable par talochage ou par giclage
- pas de mélanges préalables
- étanche à l'eau
- adapté pour le collage de plaques isolantes
- exempt de solvants
- solide
- armé avec fibres
- exempt de produits de remplissage légers
- sans incidence sur la nappe phréatique

Caractéristiques techniques

Base	émulsion bitumineuse, améliorée par des matières synthétiques et solidifiée par des fibres
Température d'utilisation	dès +5 °C à +30 °C
Densité	env. 1.00 g/cm ³
Consistance	15-25 (DIN 53505) pâte applicable au pistolet ou à la taloche
Épaisseur de couche	1 mm de couche fraîche correspond à 0.7 mm une fois séchée
Imperméable à la pluie	env. 3 - 4 heures (23 °C et humidité rel. de 50%)
Temps de durcissement	de 2 à plusieurs jours en fonction de l'humidité de l'air de la température de l'épaisseur et du fond
Utilisation	env. 4.0 – 6.0 kg/m ² sur béton lisse en fonction du degré d'étanchéité requis
Durée de conservation	12 mois (à l'abri du gel et au sec)

Conditionnement

contenants de 30 kg
18 contenants par palette

Couleur

noir

Mise en œuvre**Préparation du fond**

La surface à traiter doit être sèche, voire légèrement humide. Tout objet, terre, huile de coffrage et autres substances empêchant l'adhérence de Permapack 3010 sont à éliminer. Les parties de béton ou de crépis défectueuses ainsi que les fissures sont à combler au moyen du crépi universel. Les arrêtes et parties tranchantes doivent être ébroussées.

Matériau

Permapack 3010 peut être appliqué au pistolet à gicler ou à la taloche sur les surfaces à étancher, préalablement enduites d'une couche primaire. Le matériau est prêt à l'emploi. Permapack 3010 ne doit pas être mise en œuvre en cas de risque de gel ou de pluie.

Les gorges, rainures de joints et autres fissures sont à combler au mortier universel. Pour une exécution dans les règles de l'art on surveillera particulièrement les raccords aux endroits de joints, percements etc.

Le produit fraîchement appliqué doit être protégé contre la pluie et des rayonnements du soleil.

Le nettoyage de l'outillage et des déchets se fait à l'eau pour le produit à l'état frais et aux solvants à l'état séché.

**Produits et matériel
auxiliaires recommandés**

Taloche, truelle, machine à gicler, gants, lunettes de protection

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en œuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en œuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.