


Permafix 410

Ruban butylique couvre-joint, doublé de feutre

Le ruban butylique couvre-joint avec non-tissé s'utilise pour l'étanchement par recouvrement collage de joints de construction et de raccordement, ainsi que de fissures dans les murs.



Description du produit

Ruban d'étanchéité autocollant butylique simple face et de volume constant, doublé d'un tissu feutré en polyester.

Propriétés

- autocollant permanent
- imperméabilité élevée à la vapeur d'eau
- sans solvants et bitume
- compatible avec le bitume
- résiste au vieillissement
- en permanence plastique
- peut être enduit, peut être collé

Caractéristiques techniques

Base du mastic	Caoutchouc butylique, Polyisobutylène
Base du non-tissé	Non-tissé synthétique
Viscosité	consistante
Densité	env. 1.20 g/ml
Résistance à la pression	> 0,1 N/mm ²
Dureté Shore 00	env. 55
Résistance à la diffusion	$\mu = 766000 / sd = \mu \cdot d$ (m)
Classe des matériaux de construction	B2 (DIN 4102)
Résistance à la température	-40°C à +100°C
Résistance aux UV	bonne
Résistance aux intempéries	bonne
Solvant	sans solvant
Température de mise en oeuvre	+5°C à +30°C
Conservation	au frais, au sec et sans poussière

Conditionnement

en rouleaux; recouvert avec liner PP; en cartons

épaisseur : 3 mm

largeur : 60 / 100 mm

autres dimensions et épaisseurs sur demande

Couleur

Gris

Mise en œuvre**Adhérence du butyle**

Les mastics d'étanchéité au butyle sont stables et non glissants. Le butyle permet seulement d'étancher, mais non pas de solidifier. Pour la fixation de films, il s'agit d'utiliser des baguettes ou d'autres aides de montage. Les rubans butyliques contrecollés à suspension libre doivent être collés sur toute la surface ou des deux côtés sur 25 % au minimum (le poids propre conduit à des déformations). Pour les supports poussiéreux, sales et instables, un primaire d'adhérence Permapack 195 ou 196 est nécessaire. En cas d'applications spéciales, des essais complémentaires sont recommandés.

Préparation des surfaces d'adhérence

Les surfaces d'adhérence doivent être sèches, propres, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées.

Prétraitement des substrats

Prétraiter les substrats poreux tels que béton, maçonnerie, etc. au moyen de primer Permapack 195 ou 196. Laisser sécher quelques instants; les surfaces d'adhérence doivent présenter un toucher visqueux au moment de la mise en place des rubans d'étanchéité.

Mise en place des rubans couvre-joint

Coller le Permapack 410 sur les jointures et le presser fortement à la main ou à l'aide d'un rouleau d'application.

Pour les raccordements de tronçons du ruban couvre-joint, procéder de la façon suivante: ne pas exécuter les raccordements par recouvrement, mais coller bout à bout l'extrémité et le début de ruban par la face d'étanchéité, éventuellement découper quelque peu et replier les débordements latéraux. La matière d'étanchéité du ruban est auto-soudante.

Le ruban butylique couvre-joint tissé peut être peint.

Nettoyage

La matière en excès peut être coupée. Les résidus peuvent être dissous au moyen de white spirit.

**Produits et matériel
auxiliaires recommandés**

Permapack 195	Primer
Permapack 196	Primer vaporisable
Permapack 22D	Rouleau d'application

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.

La base pour l'utilisation du système d'étanchéité Permapack pour les joints de raccordement/étanchéité entre les éléments de construction et de fenêtres/portes selon le „Leitfaden zur Planung und Montage von Fenster und Haustüren“ (édition mars 2010) de la RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.