

Permafrix 484



Multitape, inside / outside

Ruban adhésif à base de film comme produit polyvalent pour une adhésion étanche à l'air et au vent sur les toitures et les façades. Pour étanchéifier des raccords, des chevauchements, des joints et des passages sur des barrières vapeur, des joints à l'air et des panneaux en matériaux de construction. Pour l'intérieur et l'extérieur.



Pour l'intérieur / l'extérieur



Adhésivité élevée



Résistant aux intempéries



Colle acrylique



Description du produit

Ruban adhésif simple face étanchéifiant formé d'un film en LDPE souple et armé par un arrangement de fils. Equipé d'un adhésif très efficace à base de polyacrylate.

Type easy: le ruban est facile à déchirer à la main en direction longitudinale et transversale grâce au matériau porteur spécial et à l'arrête dentelée.

Utilisation

- Etanchéification de raccords, de joints et de chevauchements sur des barrières vapeur, des joints au vent et des lés sous les toitures
- Collage de joints entre différents panneaux d'aggloméré
- Étanchéification de passages dans le plan d'étanchéité au niveau de cheminée, de conduites, de canalisations, etc.
- Satisfait aux strictes exigences d'une adhésion durable de couches d'étanchéification à l'air
- Convient sur des surfaces lisses primaires

Propriétés

- Utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Type easy: facile à déchirer à la main en direction longitudinale et transversale
- Excellente adhérence, y compris sur des surfaces non polaires telles que les films en PE
- Convient sur les supports habituels rencontrés dans la construction
- Le ruban et d'adhésif contiennent uniquement des ingrédients inoffensifs

Caractéristiques techniques

Système porteur	Film en LDPE, armé par un arrangement de fils, résistant aux UV pendant un an max.
Adhésif	Adhésif à dispersion à base de polyacrylate
Largeur de la bande	0.24 – 0.28 mm (DIN EN 1942)
Adhésivité	≥ 30 N/25mm (DIN EN 1939)
Effort de rupture; élongation à la rupture	≥ 25 N/25mm; ≥ 50% (DIN EN 14410)
Température de mise en œuvre	à partir de -5°C (recommandé +5°C)
Résistance à la température	-30°C à +100°C
Valeur Sd	7.40 m
Adhésivité initiale (Tack)	excellente
Résistance à l'eau de condensation	Haute
Résistance au vieillissement	très haute

Conditionnement

en rouleaux

Type	easy	connect	wide		
Largeurs mm	60	60	150		
Liner séparation	non	15/15/30	75/75		
Longueurs m	25	25	25		
Rouleaux par carton	10	10	4		

Couleur

blanc

Conservation

Stocker dans un endroit frais et sec (température optimale +20°C); pas de rayonnement solaire.

Mise en œuvre

Les surfaces à encoller doivent être sèches, exemptes de poussière, de saletés et de graisse ainsi que d'éléments qui se détachent de la surface. L'eau de condensation et les résidus cités doivent être retirés à l'aide d'un nettoyage adapté. Il convient d'éliminer préalablement les importantes irrégularités ou de les égaliser.

Les supports poreux ou minéraux, les surfaces crayeuses et les panneaux en fibres de bois doivent être préalablement traités avec un apprêt adapté. Nous recommandons Permafix 194, 195 ou 196.

Les adhésions doivent être réalisées sans tensions et de manière continue. Elles doivent être effectuées à la température de mise en œuvre conseillée et sous l'effet d'une pression suffisante (rouleau d'application). Avec de recouvrir définitivement le matériau, il faut vérifier que l'adhésion est suffisante et l'améliorer le cas échéant. En présence de sollicitations accrues, des dispositifs de sécurité mécaniques supplémentaires doivent être appliqués.

À noter

Les barrières vapeur et les rubans d'étanchéité à base de films en plastique attirent la poussière. Celle-ci repose sur la surface, ce qui compromet l'adhésion du ruban d'étanchéité autocollant. C'est pourquoi il faut obligatoirement dépoussiérer les surfaces avant d'appliquer le produit.

Produits et matériel auxiliaires recommandés

Permafix 22D, Rouleau d'application
 Permafix 194, Primer pour les rubans, sans solvant
 Permafix 195, Primer pour les rubans, rapide
 Permafix 196, Primer pour les rubans, vaporisable

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.

