

Permafrix 602 R

Cordon rond PU, à alvéoles ouvertes

Matériel de bourrage lors de scellement de joints et sur des joints de dilatation, sur des raccords de cadres de fenêtres et de portes et sur des joints de raccordement dans des salles de bains, cuisines, sur des revêtements de sol, et autres.



Description du produit

Cordon rond PU en mousse, à structure cellulaire ouverte et surface rugueuse.

Caractéristiques techniques

Base	mousse de polyuréthane à pores ouverts
Profil	rond
Densité	18 kg/m ³
Résistance à l'écrasement	72 g/cm ² à 40 % écrasement
Absorption d'eau	possible
Résistance à la température	-40°C à +70°C

Conditionnement

Pièces de 1 m

<u>diamètre</u>	<u>grand carton</u>	<u>sachet</u>	<u>tolérance dimensionnelle</u>
15 mm	1000 m	100 m	± 1.5 mm
20 mm	600 m	100 m	± 1.5 mm
25 mm	400 m	100 m	± 2.5 mm
30 mm	300 m	50 m *	± 2.5 mm
35 mm	200 m		± 2.5 mm
40 mm	150 m		± 2.5 mm
50 mm	100 m		± 5.0 mm

* sur demande

Couleur

gris claire

Mise en œuvre

Evitez le collage du mastic sur 3 côtés. Bourrage conçu pour les espaces intérieurs et surfaces sèches. Pour des joints avec une charge d'eau et/ou sous pression, utilisez de préférence le cordon rond en PE Permafrix 601.

Lors de la mise en place des profils dans les joints, il s'agit de veiller à ce que le profil subisse une compression d'environ 25%.

A noter

Dans l'exécution pour les découpes de mousse souple PUR, les écarts par rapport à la dimension nominale (diamètre) sont considérés comme admissibles si les tolérances indiquées ne sont pas inférieures ou supérieures. Permafrix 602R ne contient pas de substances nocives pour l'environnement et la santé.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.