

Permafrix 609

Bande à distance en PVC, high density

Bande de pose pour les constructions en verre, les verrières horizontales et inclinées, la construction métallique et des façades, la construction de machines et d'appareils. Les bandes à distance peuvent être utilisées sur des cadres en bois, en métal et en matière synthétique. La bande rend possible un déplacement indépendant des différents éléments et aboutit à la formation de joints propres. Pour des applications impliquant de fortes charges de pression.



Description du produit

Mousse de PVC à pores fermés, de densité élevée. Adhésive sur une seule face avec ruban de protection en LDPE.

Propriétés

- dureté à l'écrasement élevée et grande force de rappel
- convient à des charges de pression élevées
- bonne résistance aux UV, au vieillissement et aux intempéries
- auto-extinction
- compatible avec nos mastics d'étanchéité
- résistant à l'eau salée, à l'huile de chauffage, à l'acide chlorhydrique 10%, à l'acide sulfurique

Caractéristiques techniques: mousse

Base	Mousse de PVC à pores fermés
Poids spécifique	env. 320 - 350 kg/m ³
Dureté à l'écrasement	18 N/cm ² pour un écrasement de 25% 8 N/cm ² pour un écrasement de 10%
Dureté Shore	env. 65-80
Résistance à la traction	≥ 1000 kPa (DIN 53571)
Allongement à la rupture	> 160 % (DIN 53571)
Déformation permanente réduite	≤ 25 % (72h, 23°C, 50%)
Absorption d'eau	≤ 2 %
Résistance à la température	-30°C à +60°C
Température de mise en œuvre	+10°C à +30°C

Caractéristiques techniques: colle

Base	Dispersion d'acrylate, sans solvant
Adhérence	15-20 N/25 mm
Résistance à la température	-40°C à +100°C
Ruban de protection	Film de LDPE, siliconé
Résistance au vieillissement	Très bonne

Conditionnement

<u>Épaisseur x largeur x longueur</u>	<u>rouleaux/carton</u>
3 mm x 12 mm x 10 m	25
4 mm x 12 mm x 10 m	25
5 mm x 12 mm x 10 m	25

Autres dimensions sur demande.

Les épaisseurs suivantes sont en principe possibles : 3, 4, 5, 6, 8 mm

Couleur

Noir

Mise en oeuvre

Le fond doit être rigide, sec, exempt de poussière, d'huile et de graisse. Coller le Permafix 609 et retirer en continu le ruban de protection. La bande ne doit pas se dilater lors du collage. Lors de la pose d'une nouvelle bande, il faut découper les extrémités en biseau.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.