

Permafix 611

Bande à distance PE

En tant que bande à distance lors du vitrage de fenêtres et de portes, de même que comme étanchement du châssis de la fenêtre, entre le cadre et les battues. Les bandes à distance peuvent être utilisées sur des cadres en bois, en métal et en matière synthétique. La bande rend possible un déplacement indépendant des différents éléments et aboutit à la formation de joints propres qui peuvent être scellés avec des mastics d'étanchéité.



Description du produit

Mousse polyéthylène à pores fermés, collante une face, **sans** feuille de protection.

Propriétés

- souple avec film contrecollé
- égalise les surfaces
- résistant au pourrissement et aux UV
- résistance élevée au vieillissement
- insensible à l'humidité
- utilisable de manière universelle

Caractéristiques techniques

Base	Mousse polyéthylène à pores fermés
Adhésive	Acrylate à base d'eau
Densité	33 kg/m ³
Résistance à la traction	Longitudinal : 395 kPa Transversal : 250 kPa
Allongement à la rupture	Longitudinal : 140% Transversal : 120%
Résistance à l'écrasement	19 kPa pour un écrasement de 10% 38 kPa pour un écrasement de 25% 105 kPa pour un écrasement de 50%
Dureté shore 0/00	17/49
Absorption d'eau	< 1 vol.% (7 jours)
Conductivité thermique	10°C: 0,034 W/m*K 40°C: 0,039 W/m*K
Comportement au feu	E (EN 13501-1)
Résistance à la température	-40°C à +100°C

Conditionnement

Rouleaux de 10 mc / 5 rouleaux sous film / 150 rouleaux par carton

Épaisseur x Largeur x Longueur

2 mm x 9 mm x 10 m
3 mm x 9 mm x 10 m
4 mm x 9 mm x 10 m
5 mm x 9 mm x 10 m
3 mm x 9 mm x 10 m
5 mm x 15 mm x 10 m

Couleur

anthracite
anthracite
anthracite
anthracite
blanc
blanc

D'autres dimensions sur demande.

Les épaisseurs suivantes sont en principe possibles : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Couleur

anthracite / blanc

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.