

Permafix 618

Bande à distance EPDM, Caoutchouc alvéolé, à pores fermés

En tant que bande à distance avec une multitude de possibilités d'utilisation. Grâce à sa résistance élevée aux UV et aux intempéries, également approprié pour les aménagements extérieurs.

A noter: La bande ne doit pas entrer en contact avec des joints à base de silicone, hybride, acryl, etc.



Description du produit

Caoutchouc de synthèse (EPDM) à pores fermés, collant une face, avec interliner.

Propriétés

- résistance très élevée au vieillissement et aux UV
- force de rappel élevée
- comportement thermique optimal
- bonne résistance aux intempéries
- possibilités d'utilisation variées
- Constance :
 - * air - très bon
 - * ozone - très bon
 - * huiles - moyen

Caractéristiques techniques

Base	caoutchouc de synthèse (EPDM)
Densité	env. 130 kg/m ³ (±15 kg/m ³)
Dureté Shore	env. 45
Résistance à l'écrasement	env. 80-160 kPa à 50 % d'écrasement
Reprise élastique	≥ 80% (après 22h à +40°C)
Allongement à la rupture	≥ 160%
Résistance à la déchirure	≥ 0.5 kN/m
Résistance à la traction	≥ 460 kPa
Absorption d'eau	env. 5% vol.
Résistance à la température	-30°C à +110°C; brièvement +130°C
Comportement au feu	auto-extinction (US FMVSS 302)

Conditionnement

Rouleaux de 20 mc, d'autres dimensions sur demande.

<u>Epaisseur de bande</u>	<u>Largeur de bande</u>
2 mm	9 mm
3 mm	12 mm
4 mm	15 mm
5 mm	
6 mm	

Couleur

noir

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.