

Permafix 625

Ruban de montage, mousse PE, autocollant une face



Description du produit

Permafix 625 est un ruban adhésif double face en mousse PE assorti d'une intercalaire d'un côté.

Le système adhésif hotmelt convient particulièrement pour des utilisations qui nécessitent une adhérence initiale très élevée. La surface en mousse réticulée à pores fermés garantit un ancrage sûr du film adhérent pour que la distribution des efforts soit reprise de manière optimale en présence de sollicitations mécaniques.

Utilisation

La bande adhésive en mousse PE double face s'utilise en tant que bande adhésive universelle pour le collage, l'étanchéité, l'isolation ou l'atténuation sur des surfaces lisses usuelles telles que le bois, le métal, le verre, les surfaces minérales ou les plastiques. Le ruban de montage de 2 mm d'épaisseur convient en outre sous forme de bande de distanciation optimale pour des adhésions associées à des colles de montage (l'épaisseur optimale de jointoyage de colles de montage est de 2 mm).

Propriétés

- Utilisable de manière universelle
- Cohésion très élevée
- Adhérence initiale élevée
- Résistant au vieillissement

Caractéristiques techniques

Adhésif	caoutchouc synthétique
Support	Mousse PE, cellules fermées
Epaisseur de la bande	2 mm
Densité	env. 50 kg/m ³
Résistance à la température	env. -30°C à +80°C
Résistance au pelage	Force de scission de la mousse 5 N/25mm (DIN EN 1939)
Résistance au cisaillement	1000 g/ 625 m ² (DIN EN 1943)
Température de mise en oeuvre	+5°C à +30°C
Résistance aux UV*	élevée
Résistance au vieillissement*	élevée
Résistance à l'eau de condensation	très élevée
Conversation	Pendant au moins 12 mois, à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine à température ambiante (idéalement à +25 °C et à une d'humidité relative de l'air de 50%)

* après le traitement

Conditionnement

Longueur du rouleau 33 m, épaisseur de la bande 2 mm

No. d'article	17962	17963			
Largeur de la bande	15 mm	19 mm			

autres dimensions sur demande

Couleur

blanc

Mise en œuvre

Les supports doivent être propres, secs, exempts d'agents de séparation et résistants. La poussière, la graisse et l'huile ainsi que les éléments qui se détachent de la surface doivent être préalablement éliminés. Dans l'idéal, le ruban de montage doit être appliqué à l'aide d'un rouleau d'application.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en œuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en œuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.