


Permafix 750



Washi longue durée

Convient pour le domaine de la peinture et de la plâtrerie ainsi que pour l'utilisation générale dans la construction. Convient pour des applications de longue durée jusqu'à 5 mois grâce à sa haute résistance aux UV. Adaptée à presque toutes les surfaces. Pour des travaux de masquage propres avec des arêtes de peinture nettes. A l'extérieur et en présence d'eau, il faut utiliser la bande en PE Permafix 279. L'utilisation sur le béton apparent, la pierre naturelle, l'aluminium anodisé et le WPC n'est pas recommandée.



 durée de l'utilisation	 adhérence
 résistant aux UV et aux intempéries	 arêtes nettes

Description du produit

Bande à masquer longue durée en papier de riz spécial avec imprégnation au latex

Propriétés

- haute résistance aux UV
- peut être éliminée sans laisser de traces durant 5 mois à l'intérieur, 3 mois à l'extérieur
- résistance à la température jusqu'à 80°C, à court terme jusqu'à 150°C
- bonne résistance à l'eau et aux solvants
- aucune arête de peinture bombée grâce à un support très mince

Caractéristiques techniques

Support	Papier de Riz avec imprégnation au latex
Adhésif	Colle acrylique
Epaisseur de la bande	0.079 mm
Adhésivité sur l'acier	2.0 N/cm
Allongement à la rupture	3%
Résistance à la rupture	34.7 N/cm
Résistance à la température	+80°C (20 min. à +150°C)
Température de mise en oeuvre	+5°C à +40°C

Conditionnement

Rouleaux de 50 m / d'autres largeurs sur demande

N° d'art.	42094	32410	116030	32411	76947	
Largeurs	19 mm	25 mm	30mm	38 mm	50 mm	
Rouleaux/carton	48	36	32	24	16	

Couleur

jaune

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veuillez à ne pas exposer les rubans adhésifs aux rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Faire attention sur les surfaces huilées! L'application sur l'aluminium anodisé n'est pas recommandée. Ne convient pas à la pierre naturelle et au béton apparent. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.