

Neu im
Sortiment.



Eine Marke von Permapack.

Permafix 1145

BIT Perimeter-Kleber, 2K faserarmiert

Permafix 1145 für die Verklebung von XPS- und PUR/PIR-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung für erdberührte Bauteile. Es ist ein zweikomponentiger, faserverstärkter Bitumenkleber auf Basis einer Bitumenemulsion und besitzt eine gute Haftung auf mineralischen und auch auf bituminösen Untergründen.

Die pastöse und standfeste Einstellung des Materials ermöglicht den Auftrag von hohen Schichtdicken in einem Arbeitsgang – dies vollflächig im Spachtelverfahren oder im Punktverfahren.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Rasch durchhärtend
- Nach kurzer Zeit regenfest
- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Hohe Beständigkeit gegen alle natürlichen, im Boden vorkommenden aggressiven Stoffe
- Nicht reemulgierbar, auch bei längerem Wasserkontakt



Technische
Daten



Ihr Nutzen auf einen Blick

- Ein Produkt als Kleb- und Dichtmasse
- Kleben und dichten in einem Arbeitsgang
- Hohe Sicherheit dank kontrollierter Durchhärtung
- Verarbeiterfreundliche Konsistenz der Masse
- Einfacher Transport dank Kombigebinde

BIT Perimeter-Kleber, 2K faserarmiert

Die Komponente A vor der Verarbeitung mit einem langsam laufenden Rührwerk kurz aufmischen. Die Zugabe des Reaktionspulvers erfolgt dann portionsweise. Beide Komponenten im vorgegebenen Mischverhältnis mit einem geeigneten Rührwerk mindestens 3 Minuten intensiv mischen. Das Material ist verarbeitungsfähig, wenn eine homogene, knotenfreie Masse entstanden ist.

Der Untergrund muss trocken bis leicht feucht, tragfähig, fest und sauber sein. Lose Bestandteile, Erdreich, Trennmittel, Schalöl, Fett und andere haftungsvermindernde Trennschichten sind vor der Anwendung von Permafix 1145 zu entfernen. Zuvor aufgetragene Bitumenbeschichtungen müssen durchgetrocknet sein.

Frisch verklebte Platten bis zur völligen Durchtrocknung des Klebers vor Regen, Frost, starkem Wind, starker Sonneneinstrahlung und mechanischer Belastung schützen.

Technische Daten

Verbrauch	1.0–2.0 kg/m ² auf glattem Beton
Durchhärtung	1–2 Tage, in Abhängigkeit von Luftfeuchte, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C

Lieferform

22 kg Eimer: Komponente A
8 kg Sack: Komponente B
= 30 kg Kombigebinde
18 Kombigebinde pro Palette

Gut zu wissen

Alternativ können Perimeter-Platten auch mit dem PUR Perimeter-Kleber Permafix 1165, in der leichten 750 ml Dose, verklebt werden.

