

KLEBEN

Permafix 1406 – PVAC-Dispersionsklebstoff D3



Unser PVAC-Klebstoff Permafix 1406 sorgt für erstklassige Verbindungen. Er zeigt in zahlreichen Anwendungen seine Stärke, wie zum Beispiel bei der Lamellierung von Fensterkanten oder deren Keilzinkung, bei der Flächenkaschierung mit Furnieren, Laminaten und anderen duroplastischen Möbelfolien oder bei der Herstellung von Mehrschichtplatten.

Selbst Klebungen von Massivhölzern meistert Permafix 1406 problemlos. Im Bereich Fenstereck-Verleimung erfüllt der Klebstoff die FFF-FKS-EMPA-Richtlinie ohne Härter.

Der Dispersionsklebstoff ist nach DIN EN 204 sowie EN 14257 Watt 91 zertifiziert.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Für Hart- und Exotenhölzer geeignet
- Kurze Presszeiten
- Beanspruchungsgruppe D3, gebrauchsfertig
- Für Warm- und Kaltverleimung
- Geprüft durch Ift Rosenheim

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Ein Produkt für viele Anwendungen
- Kostenersparnis
- Persönlicher Service vor Ort

Gut zu wissen

Kurzfristig ab Lager Rorschach lieferbar.

Permafix 1406 eignet sich für die Verleimung von Fenstern und Türen, die Flächenverleimung von HPL und Furnier, Anwendungen im Treppen- und Elementbau, das Keilzinken, Fenstereck-Verbindungen und das Hochfrequenzpressen.

Der PVAC-Dispersionsklebstoff setzt als einkomponentiger, reaktiver Klebstoff neue Massstäbe bezüglich Qualität und Wirtschaftlichkeit. Er erfüllt die Beanspruchungsgruppe EN 204, D3 und DIN EN 14257 Watt 91 und erreicht somit eine hohe Wärmebeständigkeit mit einer Zugscherfestigkeit bei 80° > 7 n/mm², und dies ohne Härter.



Technische
Daten

Technische Daten

Viskosität	ca. 12'000 mPas
Dichte	1.08 g/cm ³
Festkörperanteil	50 % ±2
pH-Wert	3
Farbe des Leimfilms	Weisslich transparent
Gebinde	1'000 kg IBC
	25 kg Eimer mit Kaltex-Ausguss
	12 kg Eimer mit Kaltex-Ausguss
	0.75 kg Flasche

Wir sind Partner von:

VSSM | Verband Schweizerischer
Schreinermeister
und Möbelfabrikanten

holzbauschweiz
Leistungspartner



Wir sind Mitglied von:

