

KLEBEN

Permafix 1410 – Wasserfester PVAC-Dispersionsklebstoff D4

Neue, verbesserte Rezeptur

Mit Permafix 1410 gelangen erstklassige Verbindungen im Holzbau. Die gebrauchsfertige Mischung erreicht dank neuer Rezeptur höhere Festigkeiten, dies trotz reduzierter Auftragsmenge.

Die Einsatzmöglichkeiten des neuen Dispersionsklebstoffs sind vielseitig: Sie reichen von der mehrlagigen Verleimung von Mehrschichtplatten, über sämtliche Klebungen im Massivholzbereich, bis hin zur Flächenkaschierung mit Furnieren, Alu- oder Metallplatten, Laminaten und anderen duroplastischen Möbelfolien. Im Bereich Fenstereck-Verleimung und Fensterlamellen erfüllt Permafix 1410 die FFF-FKS-EMPA-Richtlinie.



Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Universell einsetzbar, auch für Hart- und Exotenhölzer
- Geeignet für Warm- und Kaltverleimung
- Hohe Festigkeit
- Kurze Presszeiten
- D4 gebrauchsfertig
- Verklebung von Alu- oder Metallplatten
- Füllstofffrei

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Transparente und werkzeugschonende Leimfuge
- Kostenersparnis dank langer Haltbarkeit von 9 Monaten
- Ift Rosenheim geprüft
- Persönlicher Service vor Ort



Technische
Daten

Gut zu wissen

Kurzfristig ab Lager Rorschach
lieferbar.

Keine Herausforderung zu gross: Permafix 1410 ist die passende Lösung für die wasserfeste und wärmebeständige Verleimung von Fenster- und Türenlamellen, die Trennwand- und Elementfertigung, die Flächenverleimung von HPL und Furnier sowie im Bereich Treppen- und Elementbau, Keilzinken und Fenstereckverbindungen. Dank der neuen Rezeptur sind Flächenverleimungen mit einer Alu- oder Metallplatte möglich.

Permafix 1410 erfüllt die hohen Anforderungen im Bereich Dispersionsklebung. Das Produkt setzt dabei neue Massstäbe in Puncto Qualität und Wirtschaftlichkeit. Als einkomponentiger, reaktiver Klebstoff erfüllt es die Beanspruchungsgruppe DIN/EN 204 (D4) sowie DIN/EN 14257 (Watt 91). Der Klebstoff erreicht eine hohe Wärmebeständigkeit mit einer Zugscherfestigkeit bei 80 ° > 7 n/mm².

Technische Daten

Viskosität	ca. 6'000 mPas
Offene Zeit	8–12 Minuten
Dichte	1.08 g/cm ³
Festkörperanteil	50 % ±2
pH-Wert	ca. 3
Farbe des Leimfilms	Weiss, Transparent
Gebinde	1'000 kg Container 25 kg Eimer mit Kaltex-Ausguss 12 kg Eimer mit Kaltex-Ausguss 0.75 kg Flasche



Wir sind Partner von:

VSSM | Verband Schweizerischer
Schreinermeister
und Möbelfabrikanten

holzbauschweiz
Leistungspartner



Wir sind Mitglied von:

