

KLEBEN

Permafix 1470 – PUR-Klebstoff für tragende Klebungen

Die hochwertige Permafix PUR-Klebstoff-Reihe bietet in puncto Geschwindigkeit und Viskosität und je nach Anwendung und Bedürfnis unterschiedliche PUR-Klebstoffe an.

Permafix 1470 ist ein mittelschnell härtender PUR-1K-Reaktionsklebstoff mit optimierter Presszeit und hoher Wasser- und Temperaturbeständigkeit. Er ist besonders geeignet für Schichtklebungen von Holzwerkstoffen, Flächen- und Keilzinkenverklebungen sowie zur Klebung von mineralischen Plattenmaterialien und Hartschäumen. Werkstücke können zeitnah weiterverarbeitet werden. Geeignet für anspruchsvolle wasser- und wetterfeste Verklebungen im Holzbau sowie in der Fenster- und Türenfertigung.

Die Klebung ist geprüft nach den Normen SANS 10183-4-1: 2009 bzw. DIN EN 302-1: 2004 sowie SANS 10183-2 Serviceklasse S3.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Sehr gutes Fließverhalten, aber kein Tropfen oder Herunterlaufen
- Einfache Anwendung
- Unauffällige, helle Klebefuge
- Optimale Presszeit
- Fugenfüllend
- Lösemittel- und formaldehydfrei

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Einfache Handhabung
- Weniger Abfall, Fass mit Inliner
- Persönlicher Service vor Ort



Technische
Daten

Gut zu wissen

Kurzfristig ab Lager Rorschach
lieferbar.

Permafix 1470 eignet sich für viele Verklebungen, die im Bereich Holz-Element- und Trockenbau anstehen. Seine Stärken liegen insbesondere bei der Keilzinken- oder Flächenklebung verschiedener Holzarten. Er kann auch problemlos bei der Fenster- und Türelementfertigung oder allgemeinen Schichtklebungen von Holzwerkstoffen eingesetzt werden.

Der Klebstoff ist in der Farbe unauffällig hell, weiss, und hoch fugenfüllend. Er ist kaum sichtbar. Fugen bis max. 0.3mm im nicht tragenden Bereich sind kein Problem. Im Aussenbereich gilt es auf einen geeigneten Bewitterungsschutz, Anstrich, Lasur etc. zu achten, um eine Dauerhaftigkeit der Verklebung zu gewährleisten.

Der PUR-Klebstoff überzeugt durch hohe Festigkeitswerte und ein breites Anwendungsspektrum. Verklebungen von Stein, Beton, Keramik, korrosionsgeschützten Metallen, verschiedenen Holzwerkstoffen sowie PUR-Schaumstoff- und Polystyrolschaum-Platten sind für das Produkt kein Problem.

Technische Daten

Viskosität	18'500 mPas, aber gut fliessfähig
Offene Zeit	ca. 25 Minuten
Presszeit	ca. 60 Minuten
Dichte	1.1 g/cm ³
Schäumungsverhalten	Leicht
Farbe	Weiss-gelblich
Gebinde	210 kg Blechfass mit Inliner

Reiniger und Trennmittel

Permafix 1484	Reiniger für frischen Klebstoff
Permafix 1483	Reiniger für leicht reagierten Klebstoff
Permafix 1486	Reiniger für festen Klebstoff (nur bedingt möglich Rücksprache mit dem technischen Support empfohlen)
Permafix 1489 + Permafix 1490	Trennmittel
Permafix 1487	Aufbewahrung der Auftragsgeräte

Wir sind Partner von:



Wir sind Mitglied von:

