

DICHTEN & DÄMMEN

Permafix 154 – Building Sealant, Hybrid



Permafix 154 ist besonders für Anschluss- und Trennfugen geeignet, aber auch für weitere Anwendungen im allgemeinen Hochbau. Wenn Fugen bei Maler- und Gipserarbeiten nachträglich beschichtet werden sollen, ist diese Hybrid-Dichtmasse ebenfalls zu empfehlen, weil sie sich gut überstreichen und überputzen lässt. Sie ist im Innen- und Aussenbereich auf sehr vielen Baustoffen und Untergründen einsetzbar. Permafix 154 ist elastischer als Acryldichtmassen und im Unterschied zu diesen tritt auch kein Schwund auf.

Die einkomponentige Dichtmasse auf Hybridbasis härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einer elastischen Masse aus. Sie besitzt eine gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit und ist lösemittel- sowie silikonfrei. Zudem ist sie äusserst geruchs- und emissionsarm.

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Verarbeiterfreundlich: Die exzellente Modellierbarkeit und die minimale Klebrigkeit überzeugen.
- Geruchsarm: Kann bedenkenlos auch in bewohnten Innenräumen verarbeitet werden.
- Sicher: Keine Beanstandungen von Kunden wegen starkem Schrumpf in der Fuge.
- Kalkulierbar: Bezahlbare Qualität dank des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses.
- Positiv für die Umwelt: Der Beutel ist deutlich ergiebiger als eine Kartusche und erzeugt weniger Abfall.

Gut zu wissen

Permafix 154 ist die Alternative zu Acryldichtmassen. Die Hybrid-Dichtmasse punktet mit sehr benutzerfreundlicher Verarbeitbarkeit und weist keinen Schrumpf und keine Risse in der Farbbeschichtung auf.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Nach Aushärtung dauerelastisch mit 20% ZGV
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Überstreich- und überputzbar
- Geruchs- und emissionsarm
- Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Halogenen, Zinn, Phthalaten und Silikon

Technische Daten

Basis	SMP-Hybrid-Polymer
E-Modul bei 100 % Dehnung	1.45 N/mm ² (ISO 37)
Bruchdehnung	150 % (ISO 37)
Zul. Gesamtverformung	20 % (ISO 11600)
Shore A Härte	47 (ISO 868)
Hautbildzeit	17 Min. (+23 °C, 50 % r.F.)
Aushärtung	3mm nach 24 h
Temperaturbeständigkeit	–40 °C bis +90 °C
Gebinde	600 ml Beutel
Farbe	Weiss 9016



Technische
Daten

Geeignete Verarbeitungsgeräte

Soraton EconoMax 310-600	Handpress-Pistole PRO
Soraton EasyMax 310-600	Handpress-Pistole TOP
Soraton PowerMax 310-600	Akku-Pistole 10.8V

