

**Nouveau dans
la gamme.**

Permafix 1145

BIT Colle périmétrique, 2K avec fibres d'armature

Permafix 1145 pour le collage des panneaux en mousse de XPS et PUR/PIR durs, comme isolation périmétrique pour les parties des bâtiments en contact avec de la terre. Permafix 1145 est un produit bitumineux à 2 composants, armé de fibres et à base d'émulsion bitumineuse. Bonne adhérence sur des substrats minéraux et sur des substrats bitumineux.

La consistance pâteuse du produit permet l'application épaisse en une seule fois soit par talochage ou par points.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Séchage rapide
- Résistance à la pluie très rapide
- Sans solvant et respectueux de l'environnement
- Haute résistance à toutes les substances naturelles et agressives présentes dans le sol
- N'est pas ré-émulsionnable, même en contact prolongé avec de l'eau



Fiches
techniques



Vos avantages en un coup d'œil

- Un produit sous forme d'adhésif et de mastic d'étanchéité
- Coller et étanchéifier en une opération
- Sécurité élevée grâce à un durcissement contrôlé
- La consistance du mastic le rend facile à mettre en œuvre
- Transport aisé grâce aux récipients combinés

BIT Colle périmétrique, 2K avec fibres d'armature

Le composant A est brièvement mélangé avant la mise en œuvre à l'aide d'un mélangeur lent. L'ajout de la poudre réactive s'effectue ensuite portion par portion. Mélanger les deux composants pendant au moins 3 minutes dans un mélangeur adapté dans les proportions de mélange prescrites. Le matériau est prêt à la mise en œuvre dès qu'une pâte homogène et sans nœuds en résulte.

La surface à traiter doit être sèche, voire légèrement humide. Tout objet, terre, huile de coffrage et autres substances empêchant l'adhérence de Permafix 1145 sont à éliminer. Les couches de bitume appliquées préalablement doivent avoir séché sur toute leur épaisseur.

Protéger les panneaux fraîchement enduits de colle de la pluie, du gel, du vent puissant, des rayons du soleil et de sollicitations mécaniques jusqu'à ce que la colle soit totalement sèche.

Bon à savoir

En guise d'alternative, il est également possible de coller des panneaux périmétriques à l'aide de l'adhésif périmétrique au polyuréthane Permafix 1165, disponible en bombes légères de 750 ml.

Données techniques

Utilisation	1.0–2.0 kg/m ² sur béton lisse
Temps de durcissement	de 1 à plusieurs jours en fonction de l'humidité de l'air de la température de l'épaisseur et du fond
Température d'utilisation	dès +5 °C à +30 °C

Conditionnement

bidons de 22 kg composant A
sac de 8 kg de poudre composant B
= 30 kg de produit fini
18 produits finis par palette

