

COLLER

Permafix 1403 – Colle à dispersion PVAC D3/D4, résistante à l'eau



Une colle D3 qui établit de nouvelles normes en termes de qualité et de rentabilité: Permafix 1403 convient à tous les types de collage nécessitant une résistance accrue aux atmosphères humides. La colle à dispersion est un produit particulièrement polyvalent utilisé pour le placage, le revêtement de HPL, les travaux généraux de collage de bois massif, l'encollage de fenêtres et de portes ainsi que des bois durs et tendres.

Alliée au durcisseur Permafix 1426, cette colle répond aux exigences du groupe de sollicitations D4 et peut même coller l'aluminium.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Convient aux bois durs et exotiques
- Hautes résistances
- Temps de pression courts
- Groupe de sollicitations D3, prêt à l'emploi
- Groupe de sollicitations D4 avec durcisseur

Vos avantages en un coup d'œil

- Un produit pour toutes les applications
- Réduction des coûts grâce à une grande stabilité au stockage
- Service personnel sur place

Bon à savoir

Disponible rapidement depuis l'entrepôt de Rorschach.

La Permafix 1403 est vraiment polyvalente: avec un seul produit, vous encollez des panneaux multicouches et du bois massif, ou vous créez des contrecollages avec des placages, des stratifiés ou d'autres films thermodurcissables pour mobilier.

La colle à dispersion convient pour un encollage résistant à l'eau des fenêtres et des portes, l'encollage de surfaces de HPL et des placages, la construction d'escaliers et d'éléments, l'aboutage, les assemblages de coins de fenêtres et les presses à haute fréquence.

Au titre de colle monocomposant et réactive, elle répond aux exigences du groupe de sollicitations DIN/EN204 D3 – et même D4 alliée au durcisseur Permafix 1426. Grâce à celui-ci, il est également possible de réaliser des travaux de revêtement avec de l'aluminium oxydé ou poli (un essai spécifique préalable est recommandé).



Caractéristiques techniques

Viscosité	env. 15'000 mPas
Temps ouvert	5 à 8 minutes
Densité	1.07 g/cm ³
Teneur en matières solides	48 %
Valeur pH	env. 3
Couleur du film de colle	Opaque
Conditionnement	IBC de 1'100 kg IBC de 650 kg Seau de 25 kg avec bec verseur Kaltex Seau de 12 kg avec bec verseur Kaltex Bouteille de 0.75 kg



Fiches techniques

Durcisseur

Permafix 1426

Nous sommes partenaires de:

VSSM | Verband Schweizerischer
Schreinermeister
und Möbelfabrikanten

holzbauschweiz
Leistungspartner



Nous sommes membre de:

