

COLLER

Permafix 1410 – Colle à dispersion imperméable PVAC D4

Nouvelle formule améliorée

Avec Permafix 1410, les assemblages de constructions en bois réussissent à la perfection. Grâce à sa nouvelle formule, le mélange prêt à l'emploi atteint des résistances plus élevées, et ce malgré une quantité d'application réduite.

Les possibilités d'utilisation de la nouvelle colle de dispersion sont multiples: Elles vont de l'encollage en sandwich de plaques multicouches, passent par tous les collages des domaines du bois massif, pour aller jusqu'au contrecollage de surfaces de placages, de plaques d'aluminium ou de métal de laminés et d'autres films thermodurcissables de mobilier. Dans le domaine de l'encollage d'angles de fenêtres et de lamelles de fenêtres, Permafix 1410 répond aux exigences de la directive FFF-FKS-EMPA.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Universellement utilisable, même sur les bois durs et exotiques
- Convient aux collages à chaud et à froid
- Résistance élevée
- Temps de pression courts
- D4 prêt à l'emploi
- Collage de plaques d'aluminium ou de métal
- Sans agent de remplissage

Vos avantages en un coup d'œil

- Le joint de colle est transparent et ménage les outils
- Grâce à une forte durabilité de 9 mois, économie de frais
- Testé par l'institut Ift de Rosenheim
- Service personnel sur place



Fiche
technique

Bon à savoir

Disponible rapidement depuis
l'entrepôt de Rorschach.

Aucun défi ne lui est inaccessible: Permafix 1410 est la solution adaptée à l'encollage étanche et résistant à la chaleur de lamelles de fenêtres et de portes, à la réalisation de cloisons et d'installations, à l'encollage de surfaces de stratifiés haute pression et de placages ainsi qu'au domaine de la construction d'escaliers et d'éléments, à l'aboutage et aux assemblages des coins de fenêtres. Grâce à la nouvelle formule, des collages de surface avec une plaque d'aluminium ou de métal sont possibles.

Permafix 1410 satisfait aux exigences élevées du domaine du collage de dispersion. Le produit établit ainsi de nouvelles normes dans le domaine de la qualité et de l'efficacité. En tant que colle réactive à un seul composant, il satisfait au groupe de sollicitation DIN/EN 204 (D4) ainsi que DIN/EN 14257 (Watt 91). La colle atteint une forte résistance thermique avec une résistance à la traction et au cisaillement à 80° > 7 n/mm².

Caractéristiques techniques

Viscosité	env. 6'000 mPas
Temps ouvert	8–12 minutes
Densité	1.08 g/cm ³
Teneur en particules solides	50 % ±2
Valeur pH	env. 3
Couleur du film de colle	Blanc, Transparent
Conditionnement	Conteneur de 1'000 kg Seau de 25 kg à goulotte Kaltex Seau de 12 kg à goulotte Kaltex Bouteille de 0.75 kg



Nous sommes partenaires de:

VSSM | Verband Schweizerischer
Schreinermeister
und Möbelfabrikanten

holzbauschweiz
Leistungspartner



Nous sommes membre de:

