

ÉTANCHÉIFIER ET ISOLER

Permafix 142 – Elastic Sealant, Silicone



Permafix 142 est un mastic de qualité à élasticité permanente conditionné en sachet permettant d'étanchéifier des joints de raccordement et de dilatation pour pratiquement presque toutes les applications dans le bâtiment, dans le génie civil, dans la construction métallique, dans la construction de structures en bois, dans la construction de façades, dans la fabrication de fenêtres, dans l'aménagement intérieur et dans les sanitaires. Il convient à tous les supports usuels à l'intérieur et à l'extérieur.

Le mastic monocomposant à base de silicone durcit au contact de l'humidité de l'air pour former une pâte élastique. Il se caractérise par une résistance extrêmement élevée au vieillissement, aux UV et aux intempéries et est exempt de solvants et d'isocyanates. Permafix 142 ne contient ni 2-butanonoxime (méthyléthylcétoxime) ni méthylisobutylcétoxime

Vos avantages en un coup d'œil

- Produit facile à appliquer: il se modèle et se lisse aisément.
- Qualité: joints durables grâce à l'excellente résistance au vieillissement du produit.
- Sécurité: mastic à base de silicone répondant à l'état le plus récent de la technique.
- Pour l'environnement: le sachet souple est nettement plus économique qu'une cartouche et génère moins de déchets.

Bon à savoir

Notre gamme de produits recèle un mastic d'étanchéité adapté à chaque application. Si vous préférez les cartouches ou si vous avez besoin d'une nuance spécifique, nous vous recommandons notre produit polyvalent Permafix 143 qui est disponibles en de nombreuses nuances.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Après durcissement, élasticité permanente avec une DTA de 25%
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Neutre vis-à-vis de la corrosion et exempt de solvants
- Contient des fongicides qui agissent contre la formation de moisissures
- Odeur d'oxime réduite et exempt de méthyléthylcétoxime

Caractéristiques techniques

Base	Silicone
Module E pour une déformation de 100 %	0.4 N/mm ² (ISO 8339)
Allongement à la rupture	500 % (DIN 53504 S2)
Déformation total admissible	25 % (ISO 11600)
Dureté Shore A	21: transparents/28: couleurs (ISO 868)
Temps de formation de la pellicule	> 10 min. (+23 °C, 50 % d'humidité relative)
Durcissement	2-3mm après 24 h
Résistance à la température	-40 °C à +180 °C
Conditionnement	Sachet de 600 ml et de 400 ml
Couleurs	Transparent, blanc 9016, noir, 3 nuances de gris
	Degré de brillance: légèrement brillant

Appareils de mise en œuvre adéquats

Soraton EconoMax 310-400	Pistolet d'application manuelle PRO
Soraton EasyMax 310-600	Pistolet d'application manuelle PRO
Soraton PowerMax 310-600	Pistolet à batterie 10.8V



Fiches techniques



03/2023