

ÉTANCHÉIFIER ET ISOLER

Permafix 155 – Elastic Sealant, Hybrid



Permafix 155 est une masse d'étanchéité à élasticité permanente de haute qualité pour l'étanchéité des joints de raccordement et de dilatation pour presque toutes les applications dans le bâtiment et le génie civil, la construction métallique et en bois, la construction de façades et de fenêtres ainsi que l'aménagement intérieur. Elle convient à de nombreux supports courants dans la construction, à l'intérieur comme à l'extérieur.

La masse d'étanchéité monocomposante à base hybride durcit par réaction avec l'humidité de l'air pour former une masse élastique. Elle possède une bonne résistance au vieillissement, aux UV et aux intempéries et est exempte de solvants et de silicone. De plus, elle est très peu odorante et à faible émission. Les certificats «EC1 Plus» et «eco» le confirment.

Vos avantages en un coup d'œil

- Facile à mettre en œuvre: se laisse très facilement modeler et lisser.
- Faible odeur: peut être appliqué sans crainte même dans des pièces intérieures habitées.
- Sécurité: un mastic d'étanchéité hybride à la pointe de la technologie.
- Un point positif pour l'environnement: le sachet est nettement plus économique qu'une cartouche et génère moins de déchets.

Bon à savoir

Notre assortiment propose un mastic d'étanchéité adapté à chaque exigence. Pour les travaux avec de la pierre naturelle, nous recommandons notre multitalent Permafix 143 avec un grand choix de couleurs.

Un produit aux nombreux avantages

- Après le durcissement, élasticité permanente avec 25 % de ZGV
- Bonne résistance aux UV et aux intempéries
- Peut être peint et crépi
- Faible odeur et faible émission
- Exempt d'isocyanates, de solvants, d'halogènes, d'acides et de silicone

Caractéristiques techniques

Base	SMP-Hybrid-Polymer
Module d'élasticité à 100 % d'allongement	0.65 N/mm² (ISO 37)
Allongement à la rupture	550 % (ISO 37)
Déformation totale admissible	25 % (ISO 11600)
Dureté Shore A	25 (ISO 868)
Temps d'image de la peau	env. 13 min. (+23 °C, 50 % d'humidité relative)
Durcissement	2–3 mm après 24 h
Résistance à la température	–40 °C à +90 °C
Bidon	Sachets de 600 ml et 400 ml, cartouche de 290 ml
Couleurs	Blanc 9016, Beige, Marron foncé, 4 nuances de gris

Appareils de mise en œuvre adéquats

Soraton EconoMax 310-400	Pistolet d'application manuelle PRO
Soraton EconoMax 310-600	Pistolet d'application manuelle PRO
Soraton PowerMax 310-600	Pistolet à batterie 10.8 V



Fiches techniques

