

ÉTANCHÉIFIER ET ISOLER

Permafix 156 – All in one, Hybrid



Permafix 156 est une masse d'étanchéité premium à élasticité permanente pour l'étanchéité des joints de raccordement et de dilatation pour presque toutes les applications dans le bâtiment. Il convient à tous les supports usuels de la construction, à l'intérieur comme à l'extérieur, ainsi qu'au marbre, aux pierres naturelles et aux pierres artificielles sensibles. En outre, elle peut être utilisée pour l'étanchéité des joints de sol, pour le collage de matériaux de construction et pour le montage de miroirs.

La masse d'étanchéité monocomposante à base hybride durcit par réaction avec l'humidité de l'air pour former une masse élastique. Elle possède une bonne résistance au vieillissement et aux intempéries et est exempte de solvants et de silicone. De plus, elle est très peu odorante et à faible émission.

Vos avantages en un coup d'œil

- Multitalent: un seul produit permet de réaliser une étanchéité de qualité pour tous les joints courants sur le chantier.
- Simple d'utilisation: pas besoin de changer le mastic d'étanchéité en raison de la fragilité des supports.
- Faible odeur: peut être appliqué sans crainte même dans des pièces intérieures habitées.
- Sécurité: masse d'étanchéité hybride à la pointe de la technologie.
- Qualité: joints durables grâce à la grande résistance du produit au vieillissement.

Bon à savoir

Permafix 156 ne convient pas seulement pour l'étanchéité, notre mastic polyvalent convainc également comme colle de montage.

Un produit aux nombreux avantages

- Après le durcissement, élasticité permanente avec 20 % de déformation totale admissible
- Non corrosif et compatible avec la pierre naturelle
- Bonne résistance au vieillissement et aux intempéries
- Peut être peint et crépi
- Faible odeur et faible émission
- Facile à mettre en œuvre: se laisse très facilement modeler et lisser
- Une large palette de couleurs dans des cartouches pratiques
- Exempt d'isocyanates, de solvants, d'halogènes et de silicone

Caractéristiques techniques

Base	SMP-Hybrid-Polymer
Module d'élasticité à 100 % d'allongement	1.41 N/mm ² (ISO 1183)
Allongement à la rupture	1000 % (ISO 527-2)
Déformation totale admissible	20 % (ISO 11600)
Dureté Shore A	36 (ISO 868)
Durée de formation de la pellicule	26 min. (+23 °C, 50 % d'humidité relative)
Durcissement	2 mm après 24h
Résistance à la température	-40 °C à +90 °C
Bidon	Cartouche de 290ml
Couleurs	Blanc 9016/Beige/Brun foncé/Gris joint/ Gris pierre 7030/Gris poussière 7037/ Gris béton 7023/Anthracite 7016



Fiches techniques



Appareils de mise en œuvre adéquats

Soraton EconoMax 310	Pistolet d'application manuelle PRO
Soraton EconoMax 310	Pistolet d'application manuelle PRO
Soraton PowerMax 310	Pistolet à batterie 3.6V

